

## СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

+90 444 9353

[magmaweld.ru](http://magmaweld.ru)

[russia@magmaweld.com](mailto:russia@magmaweld.com)



+90 538 927 12 62

## МЫ ПРОИЗВОДИМ СВАРОЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ

Magmaweld является ведущим глобальным брендом в сварочной отрасли Холдинга Zaimoglu. Компания 'Oerlikon Kaynak Elektrodlari ve Sanayi A.S.' основана в 1957 году и является старейшей компанией холдинга. В 1959 году компания начала производство первых в Турции сварочных электродов по лицензии от Oerlikon Buehrle AG.



Завод сварочных расходных материалов  
Промышленная зона 2-ая зона - Маниса / ТУРЦИЯ



Завод сварочного оборудования и автоматики  
Промышленная зона 5-ая зона - Маниса / ТУРЦИЯ

С целью удовлетворения растущих потребностей в расходных материалах сварочной отрасли в Турции, портфель продукции компании был расширен включением в ассортимент сварочной проволоки для сварочных процессов MIG/MAG & TIG, присадочной проволоки с флюсом, сварочной проволоки и флюсов для электродуговой сварки под флюсом. Кроме того, холдинг с 1971 года осуществляет производство сварочных аппаратов и в 2002 году совместно с компанией Panasonic начато производство робототехнических систем автоматизации.

В 2000 году, с целью снижения себестоимости, укрепления своих ведущих позиций в отрасли Турции и становления торговой марки Magmaweld в качестве бренда мирового масштаба, производственные помещения, центры НИОКР и склады были перемещены в новые, современные помещения, оснащенные оборудованием на уровне новейших технологий, в городе Маниса, расположенному на западе Турции. До этого года торговые марки OERLIKON и HALKALI были основными брендами холдинга. С целью закрепления своих позиций в качестве сильного игрока на мировом рынке, холдингом создана торговая марка MAGMAWELD.

Название бренда, зарегистрированного как торговая марка по всему миру, является символическим сочетанием слов "магма" и "сварка", создающих ассоциацию между магмой - расплавленным ядром земного шара, и сварочной ванной, образующейся во время сварки основного и дополнительного материала в плавильном пространстве.

Magmaweld осознает важность профессионально-технического обучения сварщиков и с 1961 года посредством организации и проведения регулярных бесплатных курсов вносит свой вклад в подготовку и обучение тысяч сварщиков. Подобное обучение способствует повышению осведомленности потребителей и технической компетентности во всей отрасли.

Magmaweld стремится к достижению наивысшей степени удовлетворенности клиентов и совершенствованию процессов. С целью удовлетворения потребностей клиентов, все вопросы и замечания о продукции, вопросы по обучению, сварочным технологиям, стандартам, безопасности работ и автоматизации принимаются через колл-центр по телефону + 90 444 9353 (WELD) или через систему онлайн поддержки на веб-сайте [www.magmaweld.com](http://www.magmaweld.com), после этого запросы направляются соответствующим специалистам Magmaweld.

## Содержание

### Ручная Дуговая Сварка

Нелегированные Стали	1	35
Электроды Челлюлозного Типа	4	36
Низколегированные Стали	5	37
Нержавеющие Стали	10	
Алюминий и Сплавы	14	
Медь и Сплавы	15	
Никель и Сплавы	15	
Литейные Чугуны	16	
Наплавка	17	
Резка и Строжка	19	

### Сварка Неплавящимся Электродом (TIG) и Газосварка

Нелегированные Стали	20	43
Низколегированные Стали	21	43
Нержавеющие Стали	23	
Алюминий и Сплавы	25	
Медь и Сплавы	26	
Наплавка	27	

### Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

Нелегированные Стали	28	
Низколегированные Стали	29	
Нержавеющие Стали	31	
Алюминий и Сплавы	32	
Медь и Сплавы	33	
Наплавка	34	

### Полуавтоматическая Сварка Порошковыми Проволоками

Нелегированные Стали	35
Низколегированные Стали	36
Наплавка	37

### СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ФЛЮСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ (SAW)

Сварочная проволока и флюсы для электродуговой сварки под флюсом для малоуглеродистой и низколегированной стали	39
Сварочная проволока и флюсы для электродуговой сварки под флюсом для нержавеющей стали	41
Флюсы для электродуговой твердосплавной наплавки под флюсом	42

### СИМВОЛЫ

Сварочный ток и полярность	43
Положения шва при сварке	43

### ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ / АТТЕСТАЦИЯ и СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

Информация об упаковке	45
Аттестация и сертификаты продукции	49




# Ручная Дуговая Сварка

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ESR 11</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E6013 E 38 0 RC 11 E 38 0 RC 11	<b>РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ СВАРКИ В ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ.</b>  Пригоден для сварки стали толщиной менее 5 мм, оцинкованного листового металла и труб, в производстве резервуаров и котлов, для трубопроводов, стали с нанесённой грунтовкой и слегка ржавой стали. Прост в применении для сварки в любой позиции, включая сварку сверху вниз. Хорошая заполняющая способность. Очень хорошо подходит для точечной сварки благодаря мягкой и ровной дуге, лёгкому воспламенению, а также способности к повторному воспламенению. Сварка может выполняться как на переменном, так и на постоянном токе. Смешиваясь с основным металлом, даёт ровный и слегка вогнутый сварочный шов без дефектов трещин и прожега. Шлак отходит самостоятельно.	C: 0.08  Si: 0.45  Mn: 0.60	480 550	25 0°C: 55			При необходимости 110°C 1 Час
<b>ESR 12</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A	E6012 E 38 0 RC 11	<b>РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ СВАРКИ В ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ.</b>  В частности для стали толщиной до 5мм, оцинкованной стали, в производстве трубопроводной арматуры и котлов, пригоден для сварки огрунтованной стали и слегка ржавеющей стали. Отлично подходит для сварки во всех положениях, включая сверху вниз. Обладает свойством хорошего заполнения даже больших разделок при сварке. Из-за мягкой, ровной дуги, из-за лёгкости воспламенения и свойства повторного воспламенения очень удобен для точечной сварки. Подходит для сварки как на переменном токе AC, так и на постоянном токе DC. Смешиваясь с основным металлом, даёт ровный чистый сварочный шов без дефектов трещин и прожега.	C: 0.10  Si: 0.35  Mn: 0.75	480 560	26 0°C: ≥ 47			При необходимости 110°C 1 Час
<b>ESR 13</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E6013 E 42 0 RR 12 E 42 0 RR 12	<b>РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.</b>  Пригоден для сварки конструкций из лёгкой стали, металлических каркасов, кованых изделий, с/х техники, котлов, кузовов, шасси различной техники, а также сварки для их ремонта и технического обслуживания. Пригоден для сварки в любой позиции, кроме сварки сверху вниз. Особенно хорошо подходит для горизонтальной угловой сварки. Очень ровные швы, лёгкий поджиг сварки и способность к повторному поджигу, стабильная и ровная дуга, переход металла мелкими каплями. Может с легкостью применяться для сварки как на переменном, так и на постоянном токе. Шлак отделяется самостоятельно.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 0.55	500 560	28 0°C: 50			При необходимости 110°C 1 Час
<b>ESR 13M</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A	E6013 E 35 A R 12	<b>РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ТОНКОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.</b>  Особенно часто применяется для сварки тонкого листового металла. Пригоден для сварки в любой позиции, кроме сварки сверху вниз. Угловая сварка может выполняться при продвижении путём лёгкого касания концом электрода рабочей детали. Идеальный сварочный шов, лёгкое воспламенение дуги и способность к её повторному воспламенению, бесшумная и сбалансированная дуга, шлак отделяется самостоятельно. Может с легкостью применяться для сварки как на переменном, так и на постоянном токе.	C: 0.05  Si: 0.40  Mn: 0.50	470 530	25 0°C: 60			При необходимости 110°C 1 Час
<b>ESR 14</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7014 E 42 0 RR 12 E 42 0 RR 12	<b>РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ВЫСOKИМ ВЫХОДОМ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА.</b>  Особенно часто применяется для нелегированных стальных конструкций с не очень хорошей подготовкой деталей, листовых сталей и декоративных работ, например, кованых изделий. Благодаря порошку железа в обмазке электрода, очень хорошо подходит для горизонтальной угловой сварки и горизонтальной строжки. Пригоден для сварки в любой позиции, кроме сварки сверху вниз. Может выдерживать высокий ток, даёт очень мало брызг. Бесшумная, ровная дуга, тонкий и быстрый капельный переход. Дуга очень легко воспламеняется, лёгкое повторное воспламенение. Смешиваясь с основным металлом, даёт ровный сварочный шов без дефектов трещин и прожега. Шлак отходит самостоятельно. Может с одинаковой легкостью применяться для сварки как на переменном, так и на постоянном токе.	C: 0.08  Si: 0.40  Mn: 0.60	480 560	28 -20°C: 40 0°C: 70			При необходимости 110°C 1 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ESR 30</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E6013 E 38 A RR 12 E 38 A RR 12	<b>СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ.</b>  Толстый электрод с рутиловым покрытием, применяющийся для сварки при изготовлении и ремонте цинковых ванн, особенно изготовленных из армко-железа и сталей с низким содержанием углерода. Наплавочный металл обладает высокой трещиностойкостью против жидких цинковых ванн. Сварка может выполняться как на переменном, так и на постоянном токе.	C: 0.02					При необходимости  
<b>ESR 35</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E6013 E 38 2 RB 12 E 38 2 RB 12	<b>СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОЦИНКОВАНЫ ИЛИ ЭМАЛИРОВАНЫ.</b>  Сварочный электрод с рутилово-основным покрытием для сварки труб, резервуаров, корневых проходов и позиционной сварки. Кроме того, пригоден для точечной сварки перед сваркой под флюсом, а также для корневой прокладочной сварки. Благодаря низкому содержанию кремния наплавочный металл пригоден для оцинкованных и эмалированных покрытий.	C: 0.06					При необходимости  
<b>ESB 40</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7016 E 42 3 B 32 H10 E 42 3 B 32 H10	<b>ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ СВАРКИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ И ЛИТЕЙНЫХ ЧУГУНОВ.</b>  Пригоден для ремонтной сварки сталей с низкими сварочными способностями и сталей с неизвестным химическим составом. Толстый электрод с основным покрытием, дающий наплавленный металл с отличными показателями сопротивления на разрыв и прочности. Благодаря этим особенностям прекрасно подходит для жёстких конструкций и деталей и толстым сечением. Кроме того, применяется для буферных проходов перед наплавкой и горячей сварки литьевых чугунов.	Mn: 0.35	Si: 0.20	480	530	23	-20°C: 50 0°C: 60 20°C: 100
<b>ESB 42</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7016 H8 E 42 4 B 12 H10 E 42 4 B 12 H10	<b>ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ТРУБ С ТОНКИМИ СТЕНКАМИ ДЛЯ КОРНЕВЫХ ПРОХОДОВ И СЛОЕВ.</b>  Многоцелевой электрод с основным покрытием для соединительной сварки в ремонтных мастерских, работ по ремонту и техническому обслуживанию. Также пригоден для корневых проходов и позиционной сварки для труб. Также используется для сварки рычагов рабочей техники и соединительной сварки рельсов. Благодаря двойному покрытию дуга ровная и интенсивная. Даёт ровный и чистый сварочный шов, без дефектов трещин и прожига основного металла. Обладает хорошей заполняющей способностью. Высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	Mn: 0.60	Si: 0.40	500	570	28	-30°C: 100
<b>ESB 44</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7016 H8 E 38 2 B 12 H10 E 38 2 B 12 H10	<b>МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ СВАРКИ НА ПЕРЕМЕННОМ И ПОСТОЯННОМ ТОКЕ.</b>  Пригоден для сварки подверженных динамическим нагрузкам конструкций, производстве и ремонте сельскохозяйственной техники, техники общего назначения. Смешиваясь с основным металлом, даёт ровный и чистый сварочный шов без дефектов трещин и прожига. Обладает отличной заполняющей способностью. Благодаря двойному покрытию дуга ровная и интенсивная. По этой причине прост в применении для корневых проходов и позиционной сварки, а также пригоден для сварки на переменном токе. Высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	Mn: 1.30	Si: 0.45	480	550	28	-40°C: 70 -20°C: 120
				C: 0.05					 
				Mn: 1.00					 
				C: 0.05					 
				Mn: 0.80	Si: 0.50	450	550	25	-30°C: 55 -20°C: 70

# Ручная Дуговая Сварка

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ESB 48</b>		<b>ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ С МЯГКИМ ГОРЕНИЕМ.</b>	C: 0.07						
AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7018 H8 E 42 3 B 42 H10 E 42 3 B 42 H10	Пригоден для сварки подвергающихся динамическим нагрузкам мостов, крупных стальных конструкций, где требуется высокая прочность; в кораблестроении, сварки трубопроводов, резервуаров, резервуаров под давлением, котлов и машинном производстве. Выработка наплавленного металла - 115%. Смешиваясь с основным металлом, даёт ровный и чистый сварочный шов без дефектов скрытых трещин и прожига. Хорошая заполняющая способность. Высокое качество сварочных швов при рентген-контроле. Также пригоден для буферных проходов для высокоуглеродистых сталей.	Si: 0.40	500	570	27	-40°C: 80 -30°C: 90	=+ ↔↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>ESB 50</b>		<b>ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ.</b>	Mn: 1.00						
AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7018 H8 E 42 3 B 42 H5 E 42 3 B 42 H5	Пригоден для сварки подвергающихся динамическим нагрузкам машин, стальных конструкций, мостов, в кораблестроении, изготовлении напорных трубопроводов, резервуаров под давлением, резервуаров, котлов и машин где требуется высокая прочность. Наплавочный металл обладает высокой ударной прочностью образованию трещин до -60°C, обеспечивает соединения без трещин даже при сварке сталей с содержанием углерода до 0.40%. Выработка наплавленного металла - 120%. Высокое качество сварки при рентген-контроле. Также пригоден для буферных проходов для высокоуглеродистых сталей.	C: 0.06						
<b>ESB 52</b>		<b>ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОДОРОДА</b>	Si: 0.40	500	570	28	-50°C: 60 -30°C: 100	=+ ↔↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A CSA W48-14	E7018-1 H4R E 42 6 B 42 H5 E 42 6 B 42 H5 E4918-1H4	Пригоден для подвергающихся динамическим нагрузкам и требующих высокой прочности тяжелых стальных конструкций, мостов, дамб, в кораблестроении, сварке высокопрочных трубопроводов, тепловых станций, трубопроводы в нефтехимической промышленности, изготовления резервуаров под давлением, резервуаров, котлов. Наплавленный металл содержит водород в очень малом количестве, высокая сопротивляемость старению. Обеспечивает соединения без трещин, с высокой насыщенностью, также пригоден для соединительной сварки сталей и рельсов с содержанием углерода до 0,6%. Удобен для корневых проходов и позиционной сварки. Хорошая заполняющая способность. Высокое качество сварки при рентген-контроле.	Mn: 1.35						
<b>ESH 160R</b>		<b>ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД С ПОРОШКОМ ЖЕЛЕЗА.</b>	C: 0.06						
AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7024 E 42 A RR 73 E 42 A RR 73	Производительность 165%, пригоден для соединения крупных сечений в кораблестроении и угловой сварки одним проходом. Даёт ровный и аккуратный сварочный шов без дефектов скрытых трещин и прожига. Также пригоден для сварки пластин с нанесенной грунтовкой. Дуга очень легко воспламеняется, лёгкое повторное воспламенение. Шлак отходит самостоятельно.	Si: 0.40	500	560	26	-60°C: 60 -46°C: 90	=+ ↔↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>ESH 160B</b>		Высокоэффективный электрод, даёт около 165% наплавочного металла и используется особенно для угловой сварки. Высокая насыщенность сварочного металла и высокая устойчивость к трещинам. Образует ровный и чистый сварочный шов без дефектов трещин основного металла. Пригоден для использования на окрашенных стальных листах. Легко очищаемый шлак. Высокое качество швов при рентген-контроле.	Mn: 1.20						
AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7028 H8 E 38 5 B 73 H10 E 38 5 B 73 H10	C: 0.10							
		При необходимости	Si: 0.85	530	560	24	20°C: 50	=- ~ ↔	\$\$\$ 110°C 1 Час
			Mn: 1.10						
			C: 0.06						
			Si: 0.35	> 380	470 - 600	> 20	-50°C: 60 -20°C: 85	=+ ↔	\$\$\$ 350°C 2 Час
			Mn: 0.95						

# Ручная Дуговая Сварка

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ESH 180R</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7024 E 38 A RR 73 E 38 A RR 73	<b>ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РУТИЛОВЫЙ ЭЛЕКТРОД С ПОРОШКОМ ЖЕЛЕЗА.</b> Обладает производительностью 180%, пригоден для использования в кораблестроении для сварки больших сечений, где требуется быстрая и экономичная сварка, а также длинная угловая сварка в горизонтальной позиции. Высокая скорость плавления даже при низкой плотности тока. Может применяться для сварки огрунтованных пластин. Также пригоден для сварки пластин с нанесенной грунтовкой. Дуга очень легко воспламеняется, легкое повторное воспламенение. Шлак отходит самостоятельно.	C: 0.10  Si: 0.55  Mn: 1.00	460	530	25	20°C: 50	При необходимости 110°C 1 Час

## Электроды Челлюлозного Типа

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ESC 60</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E6010 E 42 2 C 21 E 42 2 C 21	<b>ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ.</b> Целлюлозный электрод средней толщины, разработанный для сварки труб и пластин в любой позиции при низких значениях тока. Благодаря высокому проплавлению, идеально подходит для корневых и заполняющих проходов в позиции сверху вниз. Применяется для трубопроводов, в кораблестроении, для резервуаров для хранения и прочих монтажных работ. При сварке в позиции сверху вниз рекомендуется использовать при корневых проходах на постоянном токе электрод на отрицательном полюсе (-), а при заполняющих и покрывающих проходах при постоянном токе электрод рекомендуется использовать на положительном (+) полюсе.	C: 0.10  Si: 0.20  Mn: 0.50	470	530	25	-30°C: 40 -20°C: 60	=- На корневом проходе =+ На заполняющем проходе ↔↑↓
<b>ESC 61</b>	AWS/ASME SFA - 5.1 EN ISO 2560 - A	E6011 E 35 2 C 21	Сварочный электрод с целлюлозным покрытием средней толщины, специально разработанный для сварки переменным током, также пригоден и для сварки постоянным током. Благодаря высокому проплавлению, идеально подходит для корневых и заполняющих проходов в позиции сверху вниз. Используется для монтажа и ремонта в кораблестроении, для резервуаров для хранения, в производстве котлов, для сварки трубопроводов, для литья сталей, оцинкованного листового металла, деталей тяжёлой рабочей техники, нелегированной стали. При сварке в позиции сверху вниз рекомендуется использовать при корневых проходах на постоянном токе электрод на отрицательном полюсе (-), а при заполняющих и покрывающих проходах при постоянном токе электрод рекомендуется использовать на положительном (+) полюсе.	C: 0.10  Si: 0.20  Mn: 0.60	470	530	24	-30°C: > 27 -20°C: 50	=- На корневом проходе =+ На заполняющем проходе ↔↑↓
<b>ESC 70G</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E7010-G E 42 2 C 21 E 42 2 C 21	<b>ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ.</b> Сварочный электрод с целлюлозным покрытием средней толщины, легированный никелем (Ni), разработанный для сварки в позиции сверху вниз высокопрочных, микросплавных и легкосплавных сталей и труб. Благодаря высокому проплавлению, идеально подходит для корневых и заполняющих проходов в позиции сверху вниз. Может применяться для сварки трубопроводов, в кораблестроении, резервуаров для хранения, при производстве котлов и монтажной сварки. При корневых проходах рекомендуется использовать на постоянном токе электрод на отрицательном полюсе (-), а при заполняющих и покрывающих проходах при постоянном токе электрод рекомендуется использовать на положительном (+) полюсе.	C: 0.10  Si: 0.40  Mn: 1.30  Ni: 0.30	500	560	26	-30°C: 60 -20°C: 70	=- На корневом проходе =+ На заполняющем проходе ↔↑↓

# Ручная Дуговая Сварка

## Электроды Челлюлозного Типа

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ESC 80G</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	<b>ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ.</b> Сварочный электрод с целлюлозным покрытием средней толщины, легированный никелем (Ni), разработанный для сварки в позиции сверху вниз легкосплавных и высокопрочных сталей и труб. Благодаря высокой проплавке очень хорошо подходит для сварки трубопроводов, для использования в кораблестроении, для резервуаров для хранения и монтажной сварки, а особенно корневых и заполняющих проходов в позиции сверху вниз. При корневых проходах рекомендуется использовать на постоянном токе электрод на отрицательном полюсе (-), а при заполняющих и покрывающих проходах при постоянном токе электрод рекомендуется использовать на положительном (+) полюсе.	C: 0.10  Si: 0.20  Mn: 0.80  Ni: 0.90	500	570	24	-30°C: 50 -20°C: 60	=-  =+  ↔↑↓	На корневом проходе На заполняющем проходе
<b>Низколегированные Стали</b>									
<b>EM 140</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	Разработан для использования в случаях, когда требуется высокая ударная прочность на открытом воздухе при -40°C. Рекомендуется для производства стальных конструкций, например, мостов, платформ в прибрежной зоне и проч. Для позиционной сварки особенно рекомендуются электроды диаметром 2.50 mm и 3.25 mm. Высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 1.00  Ni: 1.00  Cu: 0.60	530	580	26	-40°C: 70 -20°C: 120	=+  ↔↑↓	350°C 2 Час
<b>EM 150</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	Разработан для сварки легкосплавных и высокопрочных сталей. Используется при производстве оборудования, работающего под большими нагрузками, стальных конструкций, котлов.	C: 0.05  Si: 0.25  Mn: 0.90  Ni: 0.90	480	570	25	-60°C: 50	=+  ↔↑↓	350°C 2 Час
<b>EM 150W</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	Высокоэффективный электрод основного типа с толстым покрытием, применяется для сварки высокопрочных сталей, особенно с содержанием меди, сталей устойчивых к условиям открытого воздуха, т.е. устойчивым к атмосферной коррозии , н-р,кортен-сталей (COR-TEN). Может с уверенностью применяться для строительства и корневых проходов всех видов стальных конструкций с высокой устойчивостью к трещинам, мостов, стадионов, морских платформ, подвергающихся динамическим нагрузкам, используемых в суровых погодных условиях при высокой и низкой температурах Высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: 0.06  Si: 0.50  Mn: 1.00  Cr: 0.50  Ni: 0.80  Cu: 0.50	520	580	22	-60°C: 55	=+  ↔↑↓	350°C 2 Час
<b>EM 160</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	Высокоэффективный электрод основного типа с толстым покрытием, применяемый для сварки легкосплавных сталей с мелкозернистой структурой и высокопрочных труб. Разработан для сварки на открытом воздухе для случаев, когда требуются высокие значения сопротивления коррозии и механического сопротивления (кортен-сталь, атмосферостойкая сталь).Рекомендуется для производства при строительстве мостов, стадионов, переходов и прочее. Лёгкая сварка при высоком качестве швов при рентген-контrole.	C: 0.06  Si: 0.50  Mn: 1.80  Ni: 0.80	560	620	22	-60°C: 55	=+  ↔↑↓	350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EM 165</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 18275 - A TS EN ISO 18275 - A	E9018-G H4R E 55 5 Mn1NiMo B T 42 H5 E 55 5 Mn1NiMo B T 42 H5	Высокоэффективный электрод основного типа с толстым покрытием, применяемый для сварки легкосплавных сталей с мелкозернистой структурой и высокопрочных труб. Разработан для сварки материалов, находящихся в рабочих температурах от -60°C до 450°C, в средах с ударами, давлением и вибрацией. Пригоден для позиционной сварки, применяется для сварки нефтяных и газовых труб, особенно из материала X6. Для позиционной сварки особенно рекомендуются электроды диаметром 2.50 мм и 3.25 мм. Высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: 0.07  Si: 0.40  Mn: 1.70  Ni: 1.00  Mo: 0.50	570	650	20	-60°C: 55	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 170</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E9018-G H4 E 50 6 Mn1Ni B 42 H5 E 50 6 Mn1Ni B 42 H5	Высокоэффективный электрод основного типа с толстым покрытием, применяемый для сварки легкосплавных сталей с мелкозернистой структурой и высокопрочных труб. Разработан для сварки материалов, находящихся в рабочих температурах до -60°C, в средах с ударами, давлением и вибрацией, для случаев, когда требуется высокая прочность. Применяется для сварки нефтяных и газовых труб из материала X70. Для позиционной сварки особенно рекомендуются электроды диаметром 2.50 мм и 3.25 мм. Высокая устойчивость к трещинам и высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: 0.05  Si: 0.40  Mn: 1.75  Ni: 1.00	560	640	24	-60°C: 55	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 171</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E8018-C1 H4 E 46 6 2Ni B 42 H5 E 46 6 2Ni B 42 H5	Разработан для сварки материалов, находящихся в рабочих температурах до -80°C, в средах с ударами, давлением и вибрацией, для случаев, когда требуется высокая прочность. Применяется для сварки резервуаров для хранения и трубопроводов. Для позиционной сварки особенно рекомендуются электроды диаметром 2.50 мм и 3.25 мм. Высокая устойчивость к трещинам и высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: 0.05  Si: 0.30  Mn: 1.00  Ni: 2.30  Cu: 0.15	550	630	24	-60°C: 70	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 172</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 2560 - A TS EN ISO 2560 - A	E8018-C2 E 46 6 3Ni B 42 E 46 6 3Ni B 42	Электрод основного типа с высоким коэффициентом перехода, использующийся для сварки мелкозернистых конструкционных сталей и особенно для сварки прочных сталей на холоде. Обеспечивает сварочные соединения высокой прочности и без трещин. Сварочный металл по металлургическим показателям является очень чистым, содержит малое количество водорода. Благодаря высокой устойчивости к трещинам, пригоден к использованию в трудных эксплуатационных условиях – подверженность динамическим нагрузкам, низкой температуре окружающей среды. Надежен в использовании при сварке и выполнении корневого слоя трубопроводов и резервуаров для хранения на хладокомбинатах, при рабочей температуре до -150°C.	C: 0.08  Si: 0.30  Mn: 1.00  Ni: 3.50	500	570	22	-60°C: 50	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 175</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 18275 - A TS EN ISO 18275 - A	E10018-G H4 E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5	Разработан для сварки мелкозернистых и высокопрочных конструкционных сталей. Используется при сварке таких материалов с пределом текучести до 690 Н/мм как WELDOX 700. Используется при производстве подъемных кранов, тяжелой техники и подобных конструкций. Для позиционной сварки особенно рекомендуются электроды диаметром 2.50 мм и 3.25 мм. Высокая устойчивость к трещинам и высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 1.50  Cr: 0.50  Ni: 2.00  Mo: 0.40	720	800	18	-60°C: 60 -40°C: 75	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EM 176</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 18275 - A TS EN ISO 18275 - A	E9018-G E 62 6 Mn2NiMo B 42 E 62 6 Mn2NiMo B 42	Пригоден для сварного соединения сталей с мелкозернистой структурой и низколегированных сталей, для которых после сварки требуется нормализация или нормализация+отпуск. Наплавленный металл обладает высокой насыщенностью, сопротивляемостью к трещинам и низким количеством водорода. Особенно подходит для позиционной сварки диаметров 2,50 мм и 3,25 мм. Высокое качество наплавленного металла при рентген-контроле.	C: 0.05  Si: 0.30  Mn: 1.60  Ni: 2.00  Mo: 0.40	630	720	18	-60°C: 50	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 180</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 18275 - A TS EN ISO 18275 - A	E11018-G H4 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5	Разработан для сварки мелкозернистых и высокопрочных конструкционных сталей. Наиболее часто используется для соединения материалов с прочностью на разрыв до 850 Н/мм <sup>2</sup> . Используется при производстве рычагов подъемных кранов и рабочей техники, изготовленных из таких материалов как S 690, WELDOX 700 и проч. Для позиционной сварки особенно рекомендуются электроды диаметром 2.50 мм и 3.25 мм. Высокая устойчивость к трещинам и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле.	C: 0.06  Si: 0.35  Mn: 1.60  Cr: 0.40  Ni: 2.30  Mo: 0.40	700	850	18	-60°C: 50	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 201</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E8013-G E Mo R 12 E Mo R 12	Разработан для сварки парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при эксплуатационной температуре до 500°C. Благодаря рутиловому покрытию возможно также выполнение сварки переменным током (AC).	C: 0.08  Si: 0.30  Mn: 0.60  Mo: 0.50	510	590	25	20°C: 80	При необходимости  ↔↑↓↔  110°C 1 Час
<b>EM 202</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E7018-A1 H8 E Mo B 42 H5 E Mo B 42 H5	Разработан для сварки парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при эксплуатационной температуре до 500°C. Благодаря щелочному покрытию используется при производствах, где требуется высокая прочность и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 0.80  Mo: 0.50	520	570	26	20°C: 125	=+  ↔↑↓↔  350°C 2 Час
<b>EM 211</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E8013-G E CrMo1 R 12 E CrMo1 R 12	Разработан для сварки парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при эксплуатационной температуре до 570°C. Благодаря рутиловому покрытию возможно также выполнение сварки переменным током (AC).	C: 0.07  Si: 0.40  Mn: 1.60  Cr: 1.00  Mo: 0.50	530	610	26	20°C: 110	При необходимости  ↔↑↓↔  110°C 1 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация	
<b>EM 212</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E8018-B2 H4R E CrMo1 B 42 H5 E CrMo1 B 42 H5	Разработан для сварки парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при эксплуатационной температуре до 570°C. Благодаря щелочному покрытию используется при производствах, где требуется высокая прочность и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле.	C: 0.06  Si: 0.35  Mn: 0.65  Cr: 1.10  Mo: 0.50	После термообработки (1 часа при 680°C)	530	610	22	20°C: 140	=+  ↔↑  350°C 2 Час
<b>EM 222</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E9018-B3 E CrMo2 B 42 H5 E CrMo2 B 42 H5	Электрод щелочного типа с толстым покрытием, используется при соединительной сварке теплостойких сталей, подвергающихся рабочим температурам до 600°C для парогенераторных установок, резервуаров высокого давления и трубопроводов. Высокое качество сварки при рентген-контроле. Рекомендуется для сварки толстых сечений в случаях, когда необходимы высокая прочность швов и их высокое качество при рентген-контроле. Высокое качество сварки при рентген-контроле. Предварительный нагрев, температуры между проходами и процедура последнего нагрева должны определяться в зависимости от основного металла, на котором выполняется сварка.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 0.65  Cr: 2.20  Mo: 1.00	После термообработки (1 часа при 700°C)	550	650	20	20°C: 130	=+  ↔↑  350°C 2 Час
<b>EM 235</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E8015 B6 H4R E CrMo5 B 42 H5 E CrMo5 B 42 H5	Разработан для сварки сталей с высоким сопротивлением ползучести. Обладает таким же составом, таким же сопротивлением ползучести и устойчивостью к водородной коррозии, как и 12 CrMo сталь 19-5. Используется для сварки парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и трубопроводов, работающих при эксплуатационной температуре до 600°C.	C: 0.07  Si: 0.30  Mn: 0.70  Cr: 5.00  Mo: 0.50	После термообработки (1 часа при 700°C)	520	620	20	20°C: 120	=+  ↔↑  350°C 2 Час
<b>EM 243</b>	AWS/ASME SFA - 5.5	E12018-G	Электрод на щелочной основе, разработан для сварки легированных Cr - Ni - Mo сталей, цементуемых сталей и литых сталей. Используется для сварки форм, валов и деталей машин, изготовленных из этих сталей и сталей для работы при высоких температурах.	C: 0.04  Si: 0.55  Mn: 0.60  Cr: 1.00  Ni: 2.30  Mo: 0.70	780	850	18	20°C: 80	=+  ↔↑  350°C 2 Час	
<b>EM 251</b>			Разработан для производственной и ремонтной сварки деталей машин, форм, изготовленных из легированных Cr - Ni - Mo - V сталей и литых сталей.	C: 0.08  Si: 0.80  Mn: 0.60  Cr: 1.30  Ni: 0.05  Mo: 0.90  V: 0.55  Cu: 0.08	700	850	15	-	=+  ↔↑  350°C 2 Час	

# Ручная Дуговая Сварка

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация	
<b>EM 253</b>	AWS/ASME SFA - 5.5	E11018-G	C: 0.07 Si: 0.80 Mn: 0.90 Cr: 3.50 Mo: 0.65 V: 0.50 W: 0.60	760	870	18	20°C: 45	=+ ↔↑↓↔	\$\$\$ 350°C 2 Час	
<b>EM 255</b>	EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	E CrMoV1 B 42 H10 E CrMoV1 B 42 H10	Разработан для сварки легированного Cr - Mo - V стального литья до температуры 600°C. Используется для соединительной и ремонтной сварки таких деталей как паровые вентили, клапаны, лопасти турбины, насосы, валики, оси.	C: 0.10 Si: 0.40 Mn: 1.00 Cr: 1.20 Mo: 1.00 V: 0.20	550	630	18	20°C: 50	=+ ↔↑↓↔	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EM 285</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 A No F No	E8015-B8 H4R 5 4	Подходит для использования при рабочих температуре до 650 °C Низкое содержание водорода <4 мл/100г) Эффективность электродов % Выбор поставки с вакуумной упаковкой	C: 0.06 Si: 0.40 Mn: 0.70 Cr: 9.00 Mo: 1.00	540	680	19	20°C: 50	=+ ↔↑↓↔	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EM 290</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 EN ISO 3580 - A TS EN ISO 3580 - A	~E9018-B9 H8 ~E CrMo9 B 42 H10 ~E CrMo9 B 42 H10	Электрод используется для сварки термопрочных сталей с содержанием 9Cr-1Mo-V-Nb-N. Используется для сварки теплообменных труб и оборудования, работающих до температуры 650°C.	C: 0.12 Si: 0.40 Mn: 0.90 Cr: 9.50 Ni: 0.15 Mo: 1.15 V: 0.20 Nb: 0.05	550	700	17	20°C: 70	=+ ↔↑↓↔	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EM 295</b>	AWS/ASME SFA - 5.5 A No F No	E9015-B91 H4R A No F No	Подходит для использования при рабочих температуре до 650°C Низкое содержание водорода<4 мл/100г) Эффективность электродов % Выбор поставки с вакуумной упаковкой	C: 0.11 Si: 0.20 Mn: 0.70 P: <0.01 S: <0.01 Cr: 9.00 Ni: 0.50 Mo: 1.00 V: 0.20 Nb: 0.04 N: 0.03	670	770	18	-	=+ ↔↑↓↔	\$\$\$ 350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EI 307R</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 DIN M. No. 1.4370	Используется для сварки разных сталей, сталей с низкими сварочными способностями, литьих сталей с высоким содержанием Mn, для буферного слоя и соединения деталей, подвергающимся динамическим нагрузкам, давлению, ударам и износу: бронированных пластин, рельсов, стрелок, ободов подъёмных кранов. Расходный сварочный материал, дающий наплавленный металл аустенитного типа с Cr - Ni - Mn с высоким сопротивлением трещинам; под воздействием ударов, трения и давления прочность увеличивается. Благодаря рутиловому покрытию	C: 0.10  Si: 0.55  Mn: 7.00  Cr: 19.00  Ni: 9.00	600	39	20°C: 80	=+ ~  ↔↑↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EI 307B</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 E 18 8 Mn B 22	Используется для сварки разных сталей, сталей с низкими сварочными способностями, литьих сталей с высоким содержанием Mn, для буферного слоя и соединения деталей, подвергающимся динамическим нагрузкам, давлению, ударам и износу, рельсов, стрелок, ободов подъёмных кранов. Расходный сварочный материал, дающий наплавленный металл аустенитного типа с Cr - Ni - Mn с высоким сопротивлением трещинам; под воздействием ударов, трения и давления прочность увеличивается.	C: 0.07  Si: 0.60  Mn: 6.00  Cr: 19.50  Ni: 9.00	600	48	20°C: 70	=+  ↔↑↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EIS 307</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 E 18 8 Mn R 53	Так как этот электрод является синтетическим, с коэффициентом перехода 160% и стержнем из нелегированной стали, он может выдерживать более высокий ток по сравнению с EI 307, вследствие чего скорость наплавления металла на единицу времени более высокая. По этой причине электрод рекомендуется для толстостенных материалов. Кроме того, может использоваться с переменным током.	C: 0.08  Si: 1.10  Mn: 6.00  Cr: 19.00  Ni: 9.00	620	40	20°C: 70	=+ ~  ↔↓	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EI 308L</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 E 19 9 L R 12	Сварочный электрод, разработанный для сварки оборудования, резервуаров и труб из нержавеющей стали для использования в пищевой, питьевой и фармацевтической промышленности. Низкое содержание углерода, даёт аустенитный наплавленный металл с Cr - Ni. Благодаря низкому содержанию углерода выдерживает рабочую температуру до 350 °C, а также до 800 °C, устойчив к окалине.	C: 0.02  Si: 0.80  Mn: 0.90  Cr: 19.50  Ni: 10.00	600	40	20°C: 70	=+ ~  ↔↑↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EI 308Mo</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 E 308Mo-15 E 20 10 3 B 22	Электрод основного типа, даёт наплавленный металл аустенитного типа с Cr - Ni - Mn - Mo, используется для соединительной сварки и сварки углов листов защитной стали, разных сталей и сталей с низкими сварочными характеристиками. Устойчив к образованию трещин в результате резких ударов и теплового шока. Также может использоваться и для буферного слоя перед наплавкой. Во время сварки температура между проходами не должна превышать 120 °C. По возможности следует работать с короткой дугой и под прямым углом, а также обязательно заполнять кратеры в начале и конце.	C: 0.08  Si: 0.30  Mn: 2.40  Cr: 19.00  Ni: 9.00  Mo: 2.40	690	40	20°C: 70	=+  ↔↑↑	\$\$\$ 350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация	
<b>EIS 308</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E308-16 E 19 9 R 53 E 19 9 R 53 E 19 9 R 53	Электрод рутилового типа с высоким коэффициентом перехода, дающий наплавленный металл аустенитно-ферритного типа. Используется для соединения нестабилизированных нержавеющих сталей с 18 / 8 Ni с нелегированными и легкосплавными сталью и заполнительной (покрывающей) сварки по этим стальям. Выход наплавленного металла ~160 %. Сварка может выполняться как переменным током AC, так и постоянным током DC Так как проволока стержня состоит из нелегированной стали, сварка может выполняться и при высоких значениях тока.	C: 0.05  Si: 0.85  Mn: 0.80  Cr: 19.50  Ni: 10.00	580	37	20°C: 65	=+ ~  ↔	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EI 309L</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 DIN M. No.	E309L-16 E 23 12 L R 12 E 23 12 L R 12 E 23 12 L R 12 1.4332	Электрод, обеспечивающий высокую устойчивость к коррозии даже за один проход. Разработан для нержавеющего покрытия особенно по нелегированным стальям при соединительной сварке аустенитных нержавеющих сталей с Cr – Ni и легкосплавных сталей. Дает аустенитный нержавеющий наплавленный металл с примерным содержанием дельта-феррита 15%. Рабочая температура сварочных соединений такого типа не должна превышать 300°C.	C: 0.02  Si: 0.90  Mn: 1.00  Cr: 23.00  Ni: 12.50	580	38	20°C: 60	=+ ~  ↔↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EI 309MoL</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600 DIN M. No.	E309LMo-16 E 23 12 2 L R 12 E 23 12 2 L R 12 E 23 12 2 L R 12 1.4459	Разработан для соединительной и покрывающей сварки для аустенитных нержавеющих нелегированных сталей с Cr – Ni – Mo и легкосплавных сталей. В отличие от EI 309 L дает более устойчивый к коррозии наплавленный металл.	C: 0.02  Si: 0.90  Mn: 0.90  Cr: 22.50  Ni: 12.50  Mo: 2.50	680	32	20°C: 50	=+ ~  ↔↑	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EIS 309</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E309-16 E (22 12) R 53 E (22 12) R 53 EZ 23 12 LR 53	Электрод, разработанный для соединения или покрытия аустенитных нержавеющих, толстостенных, требующих высокого сопротивления сталью со сплавами Cr – Ni с нелегированными и легкосплавными сталью. Так как электрод обладает стержнем из нелегированной стали (синтетический) и коэффициентом перехода 160%, обеспечивается высокая способность выдерживать токовую нагрузку и высокая скорость наплава металла за единицу времени. Также может использоваться при переменном токе.	C: 0.10  Si: 0.90  Mn: 0.80  Cr: 23.00  Ni: 12.00	550	38	20°C: 70	=+ ~  ↔	\$\$\$ 350°C 2 Час
<b>EIS 309Mo</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E309Mo-16 EZ 23 12 2 LR 53 EZ 23 12 2 LR 53 EZ 23 12 2 LR 53	Электрод разработан для соединения или покрытия аустенитных нержавеющих, толстостенных, требующих высокого сопротивления сталью со сплавами Cr – NiMo с нелегированными и легкосплавными сталью. Так как электрод обладает стержнем из нелегированной стали (синтетический) и производительностью 160%, обеспечивается высокая способность выдерживать токовую нагрузку и высокая скорость наплава металла за единицу времени. Также может использоваться при переменном токе.	C: 0.06  Si: 0.80  Mn: 0.80  Cr: 22.50  Ni: 13.00  Mo: 2.50	580	33	20°C: 50	=+ ~  ↔	\$\$\$ 350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EI 310</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E310-16 E 25 20 R 32 E 25 20 R 32 E 25 20 R 32	Полностью аустенитный сварочный расходный материал, разработан для сварки Термических печей, тигельных печей, резисторов, оборудования для внутренней части печей, работающих при высоких температурах, устойчив к окалине до 1200°C.	C: 0.10  Si: 0.70  Mn: 1.50  Cr: 25.00  Ni: 20.00	600	30	20°C: 70	=+ ~  350°C  2 Час
<b>EI 310B</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E310-15 E 25 20 B 12 E 25 20 B 12 E 25 20 B 12	Электрод основного типа, разработан для сварки пермических печей, тигельных печей, резисторов, оборудования для внутренней части печей, работающих при высоких температурах, устойчив к окалине до 1200°C, даёт полностью аустенитный наплавленный металл.	C: 0.10  Si: 0.50  Mn: 2.00  Cr: 25.00  Ni: 20.00	600	33	20°C: 100	=+  350°C  2 Час
<b>EI 312</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E312-16 E 29 9 R 12 E 29 9 R 12 E 29 9 R 12	Расходный сварочный материал с высокой устойчивостью к трещинам и насыщенностью, разработан для сварки и выполнения буферного слоя для сталей с низкой сварочной способностью. Содержит приблизительно 50 % дельта-феррита, устойчив к окалине до 1100 °C, даёт аустенитный нержавеющий наплавленный металл. Используется в основном для ремонта трещин, заполнения, инструментальных и штампованных сталей, ремонта шестерен, нанесения буферного слоя режущих ножей, а также для удаления сломанных болтов.	C: 0.10  Si: 0.75  Mn: 1.10  Cr: 29.00  Ni: 10.00	780	24	20°C: 50	=+ ~  350°C  2 Час
<b>EI 316L</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E316L-16 E 19 12 3 L R 32 E 19 12 3 L R 32 E 19 12 3 L R 32	Разработан для сварки резервуаров, труб и оборудования для химической, красильной, текстильной, бумажной, корабельной и яхтенной отраслей в средах, где находятся кислотные, щелочные и соляные растворы. Аустенитный нержавеющий расходный сварочный материал содержащий Cr - Ni – при низком содержании углерода. По причине низкого содержания углерода может использоваться при рабочих температурах до 400°C.	C: 0.03  Si: 0.80  Mn: 0.90  Cr: 19.00  Ni: 12.00  Mo: 2.50	600	37	20°C: 70	=+ ~  350°C  2 Час
<b>EI 316LB</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E316L-15 E 19 12 3 LB 42 E 19 12 3 LB 42 E 19 12 3 LB 42	Разработан для сварки резервуаров, труб и оборудования для химической, красильной, текстильной, бумажной, корабельной и яхтенной отраслей в средах, где находятся кислотные, щелочные и соляные растворы. Электрод основного типа, дающий аустенитный нержавеющий наплавленный металл с Cr - Ni – при низком содержании водорода. По причине низкого содержания углерода может использоваться при рабочих температурах до 400°C.	C: 0.02  Si: 0.45  Mn: 0.80  Cr: 18.00  Ni: 12.00  Mo: 2.80	575	38	-60°C: >27 20°C: >60	=+  350°C  2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EIS 316</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E316-16 E 19 12 2 R 53 E 19 12 2 R 53 E 19 12 2 R 53	Электрод рутилового типа с высоким коэффициентом перехода, дающий аустенитно-ферритный наплавленный металл. Используется для соединения нелегированных и легкосплавных сталей на нержавеющих стальах с содержанием 19Cr / 12Ni / 2-3 Mo, а также для нержавеющей заполняющей (покрывающей) сварки на сталья данного типа. Также используется для ремонтной сварки горячих чугунных деталей. Выход наплавленного металла 160 %. Сварка может выполняться как на переменном токе AC, так и на постоянном DC. Проволока стержня изготовлена из нелегированной стали, поэтому сварку можно выполнять при высоких значениях тока.	C: 0.07  Si: 0.85  Mn: 0.80  Cr: 19.00  Ni: 12.00  Mo: 2.50	600	35	20°C: 65	=+ ~  ↔  350°C 2 Час
<b>EI 318</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E318-16 E 19 12 3 Nb R 32 E 19 12 3 Nb R 32 E 19 12 3 Nb R 32	Разработан для сварки резервуаров, труб и оборудования для химической, красильной, текстильной, бумажной, корабельной и яхтенной отраслей в средах, где находятся кислотные, щелочные и соляные растворы. Аустенитный нержавеющий расходный сварочный материал с Cr - Ni - Mo. Стабилизирован Nb (Nb), благодаря чему может использоваться при рабочих температурах до 400°C.	C: 0.06  Si: 0.90  Mn: 0.80  Cr: 18.50  Ni: 12.00  Mo: 2.50  Nb: 0.35	600	35	20°C: 70	=+ ~  ↔  350°C 2 Час
<b>EI 347</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E347-16 E 19 9 Nb R 32 E 19 9 Nb R 32 E 19 9 Nb R 32	Расходный сварочный материал, дающий аустенитный наплавленный металл Cr - Ni, разработан для сварки оборудования из нержавеющей стали, резервуаров и труб в пищевой, питьевой и фармацевтической промышленности. Вследствие стабилизации с Nb(Nb) стоек по отношению к коррозии между частицами. Сварочный металл стоек по отношению к постоянным рабочим температурам до 400 °C, к образованию окалины до 800 °C.	C: 0.04  Si: 0.90  Mn: 0.80  Cr: 19.00  Ni: 10.00  Nb: 0.35	600	38	20°C: 70	=+ ~  ↔  350°C 2 Час
<b>EIS 410</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E410-15 E (13) B 42 E (13) B 42 EZ 13 B 42	Используется для соединительной сварки и угловых швов литых сталей феррит-маргантиновых нержавеющих сталей с 12-14% Cr. Даёт отличный результат для устойчивых к износу и коррозии угловых швов на негерметичных поверхностях газовой, водной и паровой арматуры из нелегированных и легкосплавных сталей, подвергающихся температурам до 450 °C. До 850 °C устойчив к окалине.	C: 0.06  Si: 0.50  Mn: 0.80  Cr: 13.00  Ni: 0.70	750	22	20°C: 50	=+ ~  ↔  350°C 2 Час
<b>EIS 410NiMo</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E410NiMo-15 E 13 4 B 42 E 13 4 B 42 E 13 4 B 42	Электрод основного типа с высоким коэффициентом перехода со стержнем из нелегированной стали (синтетический), выдерживает высокую токовую нагрузку. Используется для соединительной сварки и угловых швов 12-14 % Cr и 3-6 % феррит-маргантиновых нержавеющих сталей и литых сталей. Используется против кавитационного износа рабочих деталей насосов для воды, пара и морской воды на гидроэлектрических станциях, лопастях турбин. При соединительной сварке особенно рекомендуется выполнение буферного слоя электродами EI 312 или EI 307.	C: 0.06  Si: 0.50  Mn: 0.80  Cr: 12.00  Ni: 4.00  Mo: 0.50	850	17	20°C: 47	=+ ~  ↔  350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EI 2209</b>	AWS/ASME SFA - 5.4 EN ISO 3581 - A TS EN ISO 3581 - A EN 1600	E2209-16 E 22 9 3 N L R 12 E 22 9 3 N L R 12 E 22 9 3 N L R 12	Разработан для сварки двухфазных нержавеющих сталей, использующихся для химической, нефтехимической отраслей, трубопроводов (большого диаметра криогенных) для химических резервуаров, очистки морской воды, теплоэлектростанциях, бумажной промышленности. Также может использоваться и для соединения двухфазных нержавеющих сталей с углеродистыми сталью. Содержание дельта-феррита в наплавленном металле приблизительно между 35% и 60%. Наплавленный металл обладает высокой прочностью и пластичностью, а также высокой устойчивостью в хлористых растворах к коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением. Может использоваться при рабочих температурах до 250°C.	C: 0.025  Si: 0.80  Mn: 0.95  Cr: 23.00  Ni: 9.50  Mo: 2.80  N: 0.15	>750	27	-20°C: >35 20°C: >47	=+ ~  ↔↑↓  350°C  2 Час

## Алюминий и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EAL 1100</b>	AWS/ASME SFA - 5.3 TS 9604 DIN 1732	E1100 EL-Al99.5 EL-Al99.5	Расходный сварочный материал, использующийся для сварки материалов из чистого алюминия. Очень хорошо подстраивается под цвет основного металла. Высокая устойчивость к коррозии и высокая электропроводимость.  Сварочный пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 1100 Сварочная проволока для полуавтоматической сварки (MIG/MAG): MAL 1100	Al: 99.5	75	115	26	-	=+  ↔  120°C  2 Час
<b>EAL 4043</b>	AWS/ASME SFA - 5.3 TS 9604 DIN 1732	E4043 EL-AlSi5 EL-AlSi5	Используется для сварки сплавов алюминий - кремний (Al - Si) и алюминий – магний – кремний (Al - Mg - Si). Пригоден для сварки содержащих до 2% элементов сплава сплавов алюминия и содержащих до 5 % кремния сплавов литого алюминия.  Сварочный пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 4043 Сварочная проволока для полуавтоматической сварки (MIG/MAG): MAL 4043	Si: 5.20  Cu: 0.20  Al: 93.80  Fe: 0.80	>40	>120	>8	-	=+  ↔  120°C  2 Час
<b>EAL 4047</b>	TS 9604 DIN 1732	EL-AlSi12 EL-AlSi12	Используется для сварки сплавов алюминий - кремний (Al - Si) и алюминий – магний – кремний (Al - Mg - Si). Пригоден для сварки литого алюминия содержащего более 12 % кремния.  Сварочный пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 4047 Сварочная проволока для полуавтоматической сварки (MIG/MAG): MAL 4047	Si: 12.00  Cu: 0.20  Al: 87.00  Fe: 0.80	165	283	7	-	=+  ↔  120°C  2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Медь и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ECU Sn7</b>	AWS/ASME SFA - 5.6 DIN 1733	~ECuSn-C EL-CuSn7	Используется для сварки и наплавки поверхности сплавов медь - олово, (Cu - Sn: бронза), медь - цинк (Cu - Zn: латунь) и медь - олово -цинк - свинец (Cu - Sn - Zn - Pb). Также пригоден для использования для соединения сплавов меди со сталью, для ремонтной сварки бронзового литья, для наплавки поверхностей литого железа и сталей. При сварке больших деталей, например, толще 5 мм, следует производить предварительный разогрев до 250°C.	Cu: 92.00					

Сварочная проволока для сварки в газовой среде: MCU Sn6

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ECU Al8</b>	AWS/ASME SFA - 5.6 DIN 1733	ECuAl-A2 EL-CuAl9	Используется для соединительной сварки сплавов медь - алюминий (алюминиевая бронза) и наплавки поверхности. Также используется для наплавки поверхности деталей, подвергающимся стиранию металлом под высоким давлением и находящихся в коррозийных средах, таких как морская вода.	Cu: Остальное					

Сварочная проволока для аргонодуговой сварки (TIG): TCU Al 8  
Сварочная проволока для сварки в газовой среде: MCU Al 8

## Никель и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ENI 420</b>	AWS/ASME SFA - 5.11 EN ISO 14172 TS EN ISO 14172 DIN M. No.	ENiCu-7 E Ni 4060 E Ni 4060 2.4366	Электрод со стержнем из монель-металла, использующийся для соединения сталей с покрытием из монель-металла и угловых швов. Также используется для сварки сплавов монель-металла со сталью и наплавочной сварки монель к стали. Наплавленный металл не имеет пор и обладает коррозионной устойчивостью ко многим химическим веществам. Может использоваться при рабочих температурах от -196 °C до 450 °C. Перед сваркой следует уделить большое внимание подготовке и очистке свариваемых краёв чистящими средствами. Деталь для сварки приводится в горизонтальное положение. Во время сварки - избегать колебаний электрода и работать короткой дугой. Так как наплавленный металл очень чувствителен к порам, электрод необходимо зажигать на дополнительной детали и уже после этого приступать к сварке. При постоянном токе DC электродом можно осуществлять сварку на положительном (+) полюсе.	C: 0.10  Mn: 2.50  Ni: 65.40  Cu: 30.00  Fe: 1.50						

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ENI 422</b>	AWS/ASME SFA - 5.11 EN ISO 14172 TS EN ISO 14172 DIN M. No.	ENiCrFe-3 E Ni 6182 E Ni 6182 2.4620	Электрод со основным покрытием, дающий наплавленный металл со сплавом Ni - Cr - Fe. Используется для сварки сплавов никеля, содержащих 5-9 % никеля, сталей, работающих при низких до -196 °C температурах сталей, для инколой 800 и прочих жаропрочных сталей. Даёт наплавленный металл, устойчивый к рабочим температурам от -196 °C до 800 °C. También используется для сварки нержавеющих сталей к легкосплавным и со сплавами никеля, для выполнения буферного и заполняющего слоёв поверх сталей с низкой сварочной способностью. Наплавленный металл обладает высокой устойчивостью к трещинам и коррозии. Как правило, используется для сварки деталей печей, горелок, деталей термовой обработки, цементных печей, форм, резервуаров, хранилищ скатого газа и резервуаров для его перевозки.	C: <0.04  Si: 0.40  Mn: 6.00  Cr: 16.50  Ni: >68.00  Mo: 0.20  Nb: 2.00  Fe: 6.00  Co: 1.40  C: 0.02  Si: 1.00  Mn: 0.50  Cr: 15.00  Ni: Остальное  Mo: 15.00  Fe: 6.50  W: 3.10						

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ENI 424</b>	AWS/ASME SFA - 5.11 EN ISO 14172 TS EN ISO 14172 DIN 8555	~ENiCrMo-4 E Ni 6275 E Ni 6275 E 23 UM 200 CZKT	Дает наплавленный металл с высокой устойчивостью к ударам при высоких температурах и в коррозийных средах. Особенно часто используется для ремонта и изготовления горячих рабочих прессов, работающих в таких условиях.  Типичные области применения: валики, ролики, молоты и формы на предприятиях горячей высадки и проката; ножницы горячей резки и сдирочные ножницы, перфоратор и матрицы, детали пресса для экструзии металла на предприятиях по плавке стали.						

В состоянии после сварки  
200 °C  
Повышение прочности нагартовкой  
375 - 420 °C  
2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Литейные Чугуны

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ENI 402 (Ni)</b>	AWS/ASME SFA - 5.15 EN ISO 1071 TS EN ISO 1071	ENi-CI E C Ni - Cl 3 E C Ni - Cl 3	Электрод со стержнем из чистого никеля, используется, как правило, для холодной сварки чугуна, также может использоваться и для полугорячей сварки (максимум 300°C). Используется для сварки серого чугуна, белого ковкого чугуна, вязкого чугуна, а также для их сварки со сталью. Хорошо обволакивает основной металл даже при низком токе, низкие соотношение смешивания с основным материалом. Благодаря этому обеспечивает возможность холодной сварки особенно для толстостенных деталей, минимизирует риск трещин. По этой причине отлично подходит для ремонта сломанных и треснувших деталей. Дуга легко зажигается, легкий повторный розжиг. Устойчивая дуга. Область сварки легко обрабатывается.	Ni: 98.00  Другой: 2.00	~160	=— ~ ↔↑↓ 150°C 1 час
<b>ENI 406 (Mo)</b>	AWS/ASME SFA - 5.15 EN ISO 1071 TS EN ISO 1071	ENiCu-B E C NiCu-B 3 E C NiCu-B 3	Электрод со стержнем из монель-металла (никель-медь), используется для холодной и полугорячей сварки серого чугуна, ковкого чугуна или вязкого чугуна, для сварки серого чугуна со сталью. Также используется для устранения дефектов литья или обработки при помощи сварки, обладает схожим с основным металлом цветом. В случае если сварной шов в горячем состоянии слегка проковывается молотком, остаточные напряжения после сварки уменьшаются. Зона сварки легко поддается обработке.	Ni: 64.00  Cu: 32.00  Другой: 4.00	~160	=— ~ ↔↑↓ 150°C 1 час
<b>ENI 412</b>	AWS/ASME SFA - 5.15 EN ISO 1071 TS EN ISO 1071	ENi-CI E C Ni-Cl 3 E C Ni-Cl 3	Электрод с никельным стержнем, используется для горячей и холодной сварки серого чугуна и для наплавки поверхности. Также используется при ремонте корпусов и деталей машин, и для наплавки изношенных чугунных поверхностей. Обеспечивает ровную плавку и соединение. Дуга бесшумная и стабильная. Пригоден для позиционной сварки. Так как разбавление с основным металлом низкое, переходная зона также пригодна к обработке. Может использоваться как на переменном токе AC, однако рекомендуется использовать на постоянном токе отрицательном (-) полюсе DC.	C: 1.30  Si: 0.80  Mn: 0.40  Ni: 96.00  Fe: 1.80	~175	=— ~ ↔↑↓ 150°C 1 час
<b>ENI 416 (NiFe)</b>	AWS/ASME SFA - 5.15 EN ISO 1071 TS EN ISO 1071	ENiFe-CI E C NiFe-Cl 3 E C NiFe-Cl 3	Электрод с ферро-никелиевым стержнем, используется для холодной и горячей сварки подвергающихся динамической и силовой нагрузкам корпусов и опор оборудования, деталей, выполненных из серого чугуна, ковкого чугуна или вязкого чугуна; а также для заполнения изношенных поверхностей. Обладает более сильным механическим сопротивлением по сравнению с электродами из чистого никеля. Так как наплавленный металл обладает малым расширением при нагревании, имеет низкую склонность к растяжению после сварки.	C: 1.00  Si: 0.60  Mn: 0.40  Ni: 55.00  Fe: 43.00	~210	=+ ~ ↔↑↓ 150°C 1 час

# Ручная Дуговая Сварка

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EH 245</b>	AWS/ASME SFA - 5.13 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	EFeMn-A E Fe9 E Fe9 E 7-UM-200-KP	Высокая прочность при ударе у наплавленного металла, может обрабатываться, при холодной работе прочность увеличивается. Используется для наплавки изготовленных из сталей 12 - 14 Mn щековых дробилок, конических дробилок, роликов. Возможно многослойное применение наплавки без применения буферного слоя. Также используется и для придания стертым краям и зубцам ковшей оригинальных размеров перед наплавкой.	C: 0.70  Mn: 12.00  Ni: 3.00  Fe: Остальное	В состоянии после сварки: 200 HB  Повышение прочности нагартовкой: 450 HB	=+ ~  ↔↓  350°C 2 Час
<b>EH 330</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe1 E Fe1 E 1-UM-300	Расходный сварочный материал, разработан для наплавки и ремонта изношенных поверхностей трущихся металлических частей. Дает наплавленный металл средней прочности, поддающийся обработке.  Типичные области применения: рельсы, валы, бобины, несущие ролики, науглероженные шестеренки, тамбуры, клинья и пр.	C: 0.10  Si: 0.70  Mn: 0.90  Cr: 3.00  Fe: Остальное	300 HB	=+ ~  ↔↑  350°C 2 Час
<b>EH 340</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe1 E Fe1 E 1-UM-400	Разработан для наплавки деталей, для которых требуется твердость между 350 - 400 HВи которые работают в тяжелых условиях, при износе металла о металл. Наплавленный металл может обрабатываться синтерированными режущими наборами.  Типичные области применения: валы, литые формы, колеса вагонов для руды.	C: 0.12  Si: 0.80  Mn: 0.65  Cr: 2.75  Fe: Остальное	42 HRc	=+ ~  ↔↑  350°C 2 Час
<b>EH 360R</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe8 E Fe8 E 6-UM-60 (65W) T	Высокая стойкость к трению металла. Устойчив к ударам средней силы и абразивному трению. Наплавленный металл обладает высокой жесткостью и сохраняет ее до 600°C. Низкий риск трещин на сварочном шве. Не следует выполнять более 3 проходов один за одним, поэтому для работ, где требуется много заполнений, следует использовать продукт для образования буферного слоя. Наплавочный металл может обрабатываться шлифовкой. Так как это электрод рутильного типа с толстым покрытием для наплавки, он может также разжигаться трансформаторами переменного тока.  Типичные области применения: ножи горячей резки, гильотинные ножницы, формы для литья под давлением, валики, изношенные детали прокатных станов и сельхоз.техники.	C: 0.40  Si: 0.50  Mn: 0.30  Cr: 7.00  V: 0.50  Fe: Остальное	59 HRc	=- ~  ↔↑  250-300°C 2 Час
<b>EH 360B</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe8 E Fe8 E 6-UM-60 (65W) T	Электрод щелочного типа с толстым покрытием для наплавки. Дает наплавленный металл, обладающий высоким сопротивлением к износу и высокой насыщенностью. Устойчив к ударам, трению металла о металлы, среднему и абразивному износу. Используется в местах, где требуется высокая жесткость. Наплавленный металл обладает достаточной жесткостью до 600°C. Низкий риск трещин и пор на сварном шве. Наплавленный металл может обрабатываться только шлифовкой. при помощи электрода EH 360B можно выполнять несколько проходов один за одним без появления трещин. Приведение сильно изношенных деталей в оригинальное состояние, выполнение буферного слоя должно выполняться на нелегированных и легкосплавных стальах при помощи электрода ESB 44, на высокомарганцовистых стальах при помощи электрода EI 307. Проходы твердого припоя выполняются электродом EH 360B. Рекомендуется использование электрода на положительном полюсе (+) при DC, однако также возможно выполнение сварки и при AC.  Типичные области применения: ножи горячей резки, гильотинные ножницы, формы для литья под давлением, валики, прокатные станы, дробилки, края ковшей техники для выемки грунта.	C: 0.40  Si: 0.50  Mn: 0.30  Cr: 7.00  V: 0.50  Fe: Остальное	59 HRc	=+ ~  ↔↑  350°C 2 Час

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>EH 380</b>	AWS/ASME SFA - 5.13 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	EFe6 E Fe4 E Fe4 E 4-UM-60 (65) S	Электрод щелочного типа, высоколегированный, твердый припой. Перед сваркой следует нагреть легированные стали при температуре 250 - 400°C, после сварки нагреть при температуре 400°C и обеспечить медленное остывание детали. Для получения равномерной высокой жесткости для специальных режущих наборов после сварки очищенная шлифованием деталь нагревается на 120°C, затем помещается в масляную или соляную ванну и, с подачей воды закаливать при 540°C в течение 1 часа.	C: 1.00 Si: 1.00 Mn: 1.300 Cr: 5.00 Mo: 8.00 V: 2.50 W: 1.90 Fe: Остальное	В состоянии после сварки: 57 - 63 HRc После термообработки: 62 - 66 HRc	=+ ~ ↔↑ 350°C 2 Час
<b>EH 515</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe14 E Fe14 E 10-UM-60-CR	Электрод рутильного типа, твердый припой, высоколегированный, с толстым покрытием и производительностью 160%. Наплавленный металл высокой твердости обладает высокой стойкостью к минеральному износу и коррозии. Не создает риска против износа трещин, которые появляются по ширине шва, но увеличивает чувствительность к работе при ударам. Наплавленный металл может обрабатываться только шлифованием.	C: 2.90 Mn: 1.10 Cr: 35.00 Fe: Остальное	60 HRc	=+ ~ ↔ 350°C 2 Час
<b>EH 528</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe16 E Fe16 E 10-UM-65-GR	Высокое сопротивление против интенсивного минерального износа. Также устойчив к ударам средней силы в средах такого рода. Сохраняет эти характеристики до температуры 450°C. Дает наплавленный металл, содержащий в austenitной основной структуре карбиды Cr и Cb(Nb). Высота сварочного шва не должна превышать 8 мм. Трещины, которые появляются по ширине шва, не создают риска износа, но увеличивают чувствительность к работе при ударам. Наплавленный металл может обрабатываться только шлифованием.	C: 7.00 Cr: 24.00 Nb: 7.00 Fe: Остальное	63 HRc	=+ ~ ↔ 350°C 2 Час
<b>EH 531</b>	DIN 8555	E 10-UM-65-GR	Высокое сопротивление против интенсивного минерального износа. Также устойчив к ударам средней силы в средах такого рода. Дает наплавленный металл, содержащий в austenitной основной структуре карбиды Cr и В. Желаемая жесткость достигается за один проход. Трещины, которые появляются по ширине шва, не создают риска износа. Наплавленный металл может обрабатываться только шлифованием.	C: 4.20 Si: 1.30 Mn: 0.30 Cr: 31.00 B: 1.20 Fe: Остальное	65 HRc (1. Проходе)	=± ~ ↔ 100°C 2 Час
<b>EH 540</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	E Fe16 E Fe16 E 10-UM-65-GR	Высокое сопротивление против интенсивного минерального износа. Также устойчив к ударам легкой силы в средах такого рода. Сохраняет эти характеристики до температуры 600°C. Дает наплавленный металл, содержащий в austenitной основной структуре карбиды Cr, Cb(Nb), Mo, W, V. Высота сварочного шва не должна превышать 6 мм. Трещины, которые появляются по ширине шва, не создают риска износа. Наплавленный металл может обрабатываться только шлифованием.	C: 6.00 Si: 1.00 Cr: 22.00 Mo: 6.00 V: 1.00 Nb: 6.00 W: 2.00 Fe: Остальное	62 HRc (1. Проходе) 64 HRc (2. Проходе) 65 HRc (3. Проходе) 66 HRc (4. Проходе)	=+ ~ ↔ 350°C 2 Час

# Ручная Дуговая Сварка

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация	
<b>EH 801</b>	AWS/ASME SFA - 5.13 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	ECoCr-C E Co3 E Co3 E 20-UM-55-CTZ	Обладает высокой устойчивостью к трению тяжелого металла о металл, температуре от 500°C до 900°C и к коррозии. Наплавленный металл состоит из сплава кобальта-хрома-тунгстена. Высокая жесткость, по этой причине следует применять там, где существуют только низкие и средние механические и термические шоки.	Co: Остальное C: 2.30 Si: 1.00 Mn: 1.00 Cr: 32.00 W: 13.00	55 HRc	=— ~ ↔	\$\$\$ 150°C 1 час
<b>EH 806</b>	AWS/ASME SFA - 5.13 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	ECoCr-A E Co2 E Co2 E 20-UM-45-CTZ	Обладает высокой устойчивостью к трению тяжелого металла о металл, температуре от 500°C до 900°C и к коррозии. Наплавленный металл состоит из сплава кобальта-хрома-тунгстена. Низкая жесткость, высокая насыщенность. По этой причине высокая устойчивость к механическим ударам и термическим шокам.	Co: Остальное C: 1.00 Si: 1.00 Mn: 1.00 Cr: 27.00 W: 5.00	43 HRc	=— ~ ↔	\$\$\$ 150°C 1 час
<b>EH 812</b>	AWS/ASME SFA - 5.13 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	ECoCr-B E Co3 E Co3 E 20-UM-50-CTZ	Высокая сопротивляемость трению с тяжелым металлом и износу, температурам от 500°C до 900°C и коррозии. Наплавленный металл состоит из сплава кобальта-хрома-тунгстена. Средняя жесткость и насыщенность, устойчив к механическим ударам и термическим шокам.	Co: Остальное C: 1.80 Si: 1.00 Mn: 1.00 Cr: 30.00 W: 9.00	52 HRc	=— ~ ↔	\$\$\$ 150°C 1 час

## Резка и Строжка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Повторная сушка Информация
<b>ECUT-S</b>		Электрод, используемый для резки, выполнения отверстий, строжки и прожигания первоначального отверстия на всех металлах. Пригоден для всех промышленных металлов, особенно сталей, литьевых чугунов, нежелезных металлов, резки металлов, которые не поддаются ацетилено-кислородной резке, либо резка которых затруднена. Дает ровную и чистую резочную поверхность. Сушка электрода ECUT-S запрещена, наоборот, он должен содержать определенный процент влаги. Электрод при постоянном токе может использоваться как на положительном, так и на отрицательном полюсе. При постоянном токе электрод на отрицательном полюсе обеспечивает более высокие скорости строжки и резки.	-	-	=± ↔↑↓	

# Сварка Неплавяющимся Электродом (TIG) и Газосварка


## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>0G 1</b>	AWS/ASME SFA - 5.2 EN 12536 TS 3623 EN 12536	R45 0I 0I	Сварочная проволока с низким содержанием углерода для автогенной сварки. Для общего использования для соединения низкоуглеродных сталей и литых сталей в местах, где требуется устойчивость до 310 Н/мм. Может использоваться для ремонта дыр на кузове автомобилей, ремонта сильно деформированных частей, соединения листовой стали и пластин, при выпрямлении, сгибе при высоких температурах, при установке трубопроводов, когда требуется предварительный высокий нагрев и нагрев после сварки, при смешанных сварочных работах в независимости от позиции сварки. Сварочный шов обладает высокой пластичностью и хорошо поддается обработке. Сварка должна выполняться при нейтральном пламени. Текущая сварочная ванна.	C: 0.08  Si: 0.05  Mn: 0.50  P: <0.025  S: <0.025	280	450	20	20°C: 50		-
<b>0G 2</b>	AWS/ASME SFA - 5.2 EN 12536 TS 3623 EN 12536	R60 0II 0II	Сварочная проволока с низким содержанием углерода для автогенной сварки. Для общего использования для соединения низкоуглеродных сталей и литых сталей в местах, где требуется устойчивость до 410 Н/мм. Может использоваться при выпрямлении, сгибе при высоких температурах, для соединения и ремонта труб из углеродистой стали на электростанциях и для нефтехимической промышленности, когда требуется предварительный высокий нагрев и нагрев после сварки, для ремонта машинного и сельскохозяйственного оборудования, для соединения стальных пластин и стального литья при смешанных сварочных работах в независимости от позиции сварки. Сварочный шов обладает высокой пластичностью и хорошо поддается обработке. Сварка должна выполняться при нейтральном пламени. Текущая сварочная ванна.	C: 0.08  Si: 0.05  Mn: 1.00  P: <0.025  S: <0.025	300	440	20	20°C: 50		-
<b>TG 1</b>	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 636 - A TS EN ISO 636 - A	ER70S-3 W 42 3 W2Si W 42 3 W2Si	Сварочная проволока для нелегированных сталей, используемая при сварке неплавящимся электродом (TIG). Дает очень хороший результат особенно при сварке гальванизированных и окрашенных материалов. Пригодна для сварки изготовленных из нелегированных сталей трубопроводов, котлов и резервуаров, а также для сварки тонкостенных металлов и для ремонтной сварки.  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 1	C: 0.08  Si: 0.55  Mn: 1.20  P: <0.025  S: <0.025	460	530	28	30°C: 40		I1 (%100 Ar)
<b>TG 2</b>	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 636 - A TS EN ISO 636 - A DIN M. No.	ER70S-6 W 46 2 W3Si1 W 46 2 W3Si1 1.5125	Сварочная проволока, используемая для сварки неплавящимся электродом (TIG) нелегированных и низколегированных сталей конструкций и труб. Может с уверенностью применяться для корневого и завершающего проходов для химических, нефтехимических, водных и газовых трубопроводов, для соединительных отводов резервуаров и котлов. Пригоден для производственной и ремонтной сварки тонкостенных металлов. Тонкое и однородное медное покрытие проволоки увеличивает сопротивляемость окислению.  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 2	C: 0.07  Si: 0.85  Mn: 1.45  P: <0.025  S: <0.025	480	560	28	-30°C: 70 -20°C: 90		I1 (%100 Ar)
<b>TG 3</b>	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 636 - A TS EN ISO 636 - A DIN M. No.	ER70S-6 W 46 3 W4Si1 W 46 3 W4Si1 1.5130	Массивная сварочная проволока, используемая для сварки неплавящимся электродом (TIG) сталей общих конструкций и сталей для труб. Проволока TG применяется для сварки при использовании защитного аргонного газа (Ar). Тонкое и однородное медное покрытие проволоки увеличивает сопротивляемость окислению.  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 3	C: 0.08  Si: 0.85  Mn: 1.70  P: <0.025  S: <0.025	490	580	28	-30°C: 50		I1 (%100 Ar)

# Сварка Неплавящимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики
<b>TG 102</b>	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 636 - A TS EN ISO 636 - A	Сварочная проволока для сварки неплавящимся электродом (TIG) нелегированных и легкосплавных сталей. Благодаря содержащимся в ней микросплавам, особенно часто используется для сварки одним проходом оцинкованных, окрашенных, грязных и ржавых материалов. Пригодна для сварки изготовленных из нелегированных и легкосплавных сталей трубопроводов, котлов и резервуаров, а также для сварки тонкостенных металлов и для ремонтной сварки.  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 102


Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
C: 0.06  Si: 0.60  Mn: 1.20  Zr: 0.06  Al: 0.07  Ti: 0.10	> 490	> 570	> 24	-30°C: 50		I1 (%100 Ar)

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики
<b>TG 150</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 636 - A TS EN ISO 636 - A	Легкосплавная сварочная проволока TIG для сварки сталей, используемых при низких рабочих температурах до -60°C. Высокая прочность и насыщенность сварочного шва. Пригоден для использования в нефтехимической, химической отраслях, газовой промышленности и морских конструкциях, особенно для корневых и заполняющих проходов труб, котлов, резервуаров, изготовленных из литьих и кованых сталей клапанов, кранов, источников насосов.  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 150

Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
C: 0.09  Si: 0.50  Mn: 1.05  Ni: 0.90	≥470	≥550	≥20	-60°C: ≥47 20°C: ≥100		I1 (%100 Ar)

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики
<b>TG 171</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 636 - A TS EN ISO 636 - A	Легкосплавная сварочная проволока TIG для сварки сталей, используемых при низких рабочих температурах до -90°C. Высокая прочность и насыщенность сварочного шва. Пригоден для использования в нефтехимической, химической отраслях, газовой промышленности и морских конструкциях, особенно для корневых и заполняющих проходов труб, котлов, резервуаров, изготовленных из литьих и кованых сталей клапанов, кранов, источников насосов.

Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
C: 0.09  Si: 0.52  Mn: 1.10  Ni: 2.45	≥470	≥550	≥20	-90°C: ≥47 20°C: ≥200		I1 (%100 Ar)

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики
<b>TG 201</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A DIN M. No. 1.5424	Сварочная проволока для сварки неплавящимся электродом (TIG) работающих до 530 °C парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и оборудования для труб. Рекомендуется для производств, где требуется высокая сопротивляемость и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле. Также пригодна для сварки сталей C - Mn, которые подвергаются термической обработке после сварки. Процедура сварки должна выполняться в соответствии с условиями предварительного и окончательного нагревания основного металла.

Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 1.00  Mo: 0.50	500	590	25	-20°C: 60 20°C: 110		I1 (%100 Ar)

Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 201

# Сварка Неплавящимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TG 201A</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A	Сварочная проволока для сварки неплавящимся электродом (TIG) работающих до 530 °C парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и оборудования для труб. Благодаря повышенному содержанию Mn и Si обладает повышенным эффектом раскисления. Рекомендуется для производств, где требуется высокая сопротивляемость и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле. Также пригодна для сварки сталей С - Mn, которые подвергаются термической обработке после сварки. Процедура сварки должна выполняться в соответствии с условиями предварительного и окончательного нагревания основного металла.	C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 1.80  Mo: 0.50	520	600	25	-30°C: 65 20°C: 110		I1 (%100 Ar)
		Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 201A							
<b>TG 211</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A DIN M. No. 1.7339	Разработан для сварки работающих до 570°C парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и оборудования для труб. Также пригоден для сварки сталей С - Mn, которые подвергаются термической обработке после сварки. Рекомендуется для производств, где требуется высокая сопротивляемость и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле. Процедура сварки должна выполняться в соответствии с условиями предварительного и окончательного нагрева основного металла.	C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 1.00  Cr: 1.10  Mo: 0.50	510	620	24	-20°C: 60 20°C: 90		I1 (%100 Ar)
		Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 211							
<b>TG 211A</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - B TS EN ISO 21952 - B	Используется для сварки сталей со сплавами Cr - Mo для котлов и труб, которые подвергаются рабочим температурам до 570 °C. Высокое качество сварочных швов при рентген-контроле. Проволока TG-211A используется для сварки с применением защитного газа аргона (Ar). Процедура сварки должна выполняться в соответствии с условиями предварительного и окончательного нагрева основного металла.	C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 0.60  Cr: 1.35  Mo: 0.50	550	650	20	20°C: 80		I1 (%100 Ar)
		Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 211A							
<b>TG 222</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A DIN M. No. 1.7384	Разработан для сварки работающих до 600°C парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и оборудования для труб. Также пригоден для сварки сталей С - Mn, которые подвергаются термической обработке после сварки. Рекомендуется для производств, где требуется высокая сопротивляемость и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле.	C: 0.05  Si: 0.60  Mn: 1.00  Cr: 2.50  Mo: 1.00	560	660	22	-18°C: 100 20°C: 120		I1 (%100 Ar)
		Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 222							
<b>TG 222A</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - B TS EN ISO 21952 - B	Разработан для сварки работающих до 600°C парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и оборудования для труб. Также пригоден для сварки сталей С - Mn, которые подвергаются термической обработке после сварки. Рекомендуется для производств, где требуется высокая сопротивляемость и высокое качество сварочных швов при рентген-контроле.	C: 0.08  Si: 0.50  Mn: 0.60  Cr: 2.40  Mo: 1.00	540	640	22	-10°C: 90 20°C: 150		I1 (%100 Ar)
		Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MG 222A							

# Сварка Неплавяющимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TG 235</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A DIN M. No.	ER80S-B6 W CrMo5Si W CrMo5Si 1.7373	Разработан для сварки сталей с высокой стойкостью к износу. Обладает таким же составом, стойкостью к износу и стойкостью к водородной коррозии, как и сталь 12 Cr Mo 19 5. Пригоден для сварки труб F5, P5 и T5 и материалов. Используется для сварки работающих до 600 °C парогенераторных установок, котлов, сосудов под давлением и оборудования для труб.	C: 0.05  Si: 0.40  Mn: 0.60  Cr: 5.50  Mo: 0.60  C: 0.10  Si: 0.30  Mn: 0.80  Cr: 9.00  Ni: 0.50  Mo: 0.90  V: 0.20  Cu: 0.20  Nb: 0.06	580  700  24  20°C: 100  В состоянии после сварки  После термообработки (2 часа при 740°C)	700  24  20°C: 80  690  25  20°C: 80  680  22  -30°C: 80  20°C: 120  700  18  -30°C: 90  20°C: 130	20°C: 100  20°C: 80  -30°C: 80  20°C: 120  20°C: 80  -30°C: 90  20°C: 130	=—  ↑↓↑↓  =—  ↑↓↑↓	I1 (%100 Ar)
<b>TG 295</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A DIN M. No.	ER90S-B9 W CrMo91 W CrMo91 1.4903	Используется для сварки на парогенераторных станциях, котлах, сосудов под давлением и трубопроводов из стали P91 и T91, работающих при эксплуатационных температурах до 650°C. Также пригоден для сварки сталей C - Mn, которые подвергаются термической обработке после сварки. Рекомендуется для производств, где требуется высокая сопротивляемость и высокое качество сварочных швов при рентген-контrole.	C: ≤0.20  Si: ≤1.20  Mn: 5.00 - 8.00  Cr: 17.00 - 20.00  Ni: 7.00 - 20.00  C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.50 - 22.50  Ni: 9.00 - 11.00	>350  600  40  20°C: 90  =—  ↑↓↑↓  =—  ↑↓↑↓  =—  ↑↓↑↓	600  40  20°C: 90  620  36  20°C: 135  700  18  -30°C: 90  20°C: 130	20°C: 90  -30°C: 90  20°C: 135  20°C: 130	I1 (%100 Ar)	

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TI 307Si</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	~ER307 W 18 8 Mn W 18 8 Mn 1.4370	Аустенитная нержавеющая стальная проволока TIG. Используется для сварки разных сталей, сталей которые трудно сварить, броневых сталей, части стальных отливок с высоким содержанием марганца(Mn), рельсы и переключатели железных дорог. Используется для сварки частей при динамических нагрузках, и у которых высокая чувствительность растрескивания. Например: стрелы крана, ножи, опалубки. Металл для сварки, устойчивый к коррозии, к температуре до 300 °C и окалиностойкий до температуры 850 °C. По химическому составу главного металла: надо работать правильным методом сварки, нагреть достаточно, надо работать правильной температурой паред наложением следующего слоя. Надо избежать высокой степени разбавления главного металла.  электрод с покрытием: EI 307R, EI307B, EIS 307  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MI 307Si	C: ≤0.20  Si: ≤1.20  Mn: 5.00 - 8.00  Cr: 17.00 - 20.00  Ni: 7.00 - 20.00  C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.50 - 22.50  Ni: 9.00 - 11.00	>350  600  40  20°C: 90  =—  ↑↓↑↓  =—  ↑↓↑↓  =—  ↑↓↑↓	600  40  20°C: 90  620  36  20°C: 135  700  18  -30°C: 90  20°C: 130	40  20°C: 90  -30°C: 90  20°C: 135  20°C: 130	-	I1 (%100 Ar)
<b>TI 308L</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER308L W 19 9 L W 19 9 L 1.4316	Аустенитная стальная сварочная проволока, применяется для сварки TIG стабилизированных и нестабилизированных сталей с Cr-Ni с высоким сопротивлением коррозии. Применяется в пищевом и фармацевтическом производстве, производстве напитков для сварки оборудования из нержавеющей стали, резервуаров и труб. Сварочный шов устойчив к коррозии между гранулами до 350 °C, не образует окалины в атмосферных условиях и в газе-окислителе до 800 °C.  Сварочная проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG: MI 308LSi	C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.50 - 22.50  Ni: 9.00 - 11.00	420  620  36  20°C: 135  =—  ↑↓↑↓  =—  ↑↓↑↓	620  36  20°C: 135  700  18  -30°C: 90  20°C: 130	36  20°C: 135  -30°C: 90  20°C: 130	I1 (%100 Ar)	

# Сварка Неплавяющимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TIG 309L</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No. 1.4332	Аустенитно-ферритная нержавеющая стальная проволока, применяемая для сварки TIG нелегированных и легкосплавных сталей с аустенитными Cr-Ni нержавеющими сталью. Может применяться для сварки с рабочими температурами до 300°C. Низкое содержание углерода увеличивает сопротивление коррозии между частицами. На углеродистых стальах для достижения покрытия поверхности типа 304 и 304L может использоваться в качестве буферного слоя перед покрытием сварочными материалами типа 308 и 308L.	C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 23.00 - 25.00  Ni: 12.00 - 14.00						I1 (%100 Ar)
<b>TIG 310</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No. 1.4842	Полностью аустенитная сварочная проволока из нержавеющей стали, применяется для сварки TIG термостойких сталей с примерным содержанием хрома 25% и 20% никеля. Пригодна для сварки печей и оборудования для термообработки и промышленности, работающих при высоких температурах в цементном и стальном производстве. Также применяется для сварки термостойких сталей и сталей с содержанием феррит-хрома, используемых в эксплуатационных средах без содержания горючих газов с содержанием хрома. Наплавленный металл не образует окалины до 1200°C и имеет высокую насыщенность до -196°C.	C: 0.08 - 0.15  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 25.00 - 28.00  Ni: 20.00 - 22.50  Mo: 0.75						I1 (%100 Ar)
<b>TIG 312</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No. 1.4337	Аустенитно-ферритная сварочная проволока TIG используется для сварки разных сталей и защитным слоем для сварки ферритных сталей. Она очень устойчивая к коррозии и растрескиванию, поэтому можно сварить трудно свариваемые виды сталей и части у которых высокая чувствительность растрескивания. Металл для сварки окалиностойкий до температуры 1100 °C. Области применения: заделать трещину в трудносвариваемых стальных инструментах, опалубки, заполнение трещин, ремонтная сварка зубчатых колёс, для защитных слоёв ножей, снятия сломанной гайки. Можно сварить оцинкованный лист и профили.	C: ≤0.15  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 28.00 - 32.00  Ni: 8.00 - 10.50						I1 (%100 Ar)
<b>TIG 316L</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No. 1.4430	Аустенитная сварочная проволока из нержавеющей стали, применяется для сварки TIG стабилизированных и нестабилизированных сталей с Cr-Ni-Mo с высокой устойчивостью к коррозии. Благодаря очень низкому содержанию углерода устойчива к коррозии между частицами до 400 °C. Особенно часто применяется для сварки резервуаров, труб и арматуры для кислотных, щелочных и соляных растворов в химической, лако-красочной, текстильной, корабельной и яхтенной промышленности.	C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 18.00 - 20.00  Ni: 11.00 - 14.00  Mo: 2.00 - 3.00						I1 (%100 Ar)
<b>TIG 318</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No. 1.4576	Аустенитная сварочная проволока из нержавеющей стали, применяется для сварки TIG стабилизированных и нестабилизированных сталей с Cr-Ni-Mo с высокой устойчивостью к коррозии. Благодаря стабилизации при помощи Nb (ниобия) устойчива к коррозии между частицами до 400°C. Особенно часто применяется для сварки резервуаров, труб и арматуры для кислотных, щелочных и соляных растворов в химической, нефте-химической, лако-красочной, текстильной, корабельной и яхтенной промышленности.	C: <0.08  Si: <0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 18.00 - 20.00  Ni: 11.00 - 14.00  Mo: 2.00 - 3.00  Nb: <1.00						I1 (%100 Ar)

# Сварка Неплавяющимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TI 347</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER347 W 19 9 Nb W 19 9 Nb 1.4551	C: <0.08  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.00 - 21.50  Ni: 9.00 - 11.00  Nb: <1.00	>350	570 - 670	>30	20°C: 65	 	I1 (%100 Ar)
<b>TI 2209</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER2209 W 22 9 3 N L W 22 9 3 N L ~1.4462	C: ≤0.03  Si: ≤0.90  Mn: 0.50 - 2.00  Cr: 21.50 - 23.50  Ni: 7.50 - 9.50  Mo: 2.50 - 3.50	≥480	≥680	≥22	-40°C: ≥3 20°C: ≥50	 	I1 (%100 Ar)

## Алюминий и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TAL 1100</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER1100 S Al 1100 (Al99.0Cu) S Al 1100 (Al99.0Cu) 3.0259	Al: 99.50	>20	>65	>35	-	 	I1 (%100 Ar)
<b>TAL 4043</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER4043 S Al 4043 (AlSi5) S Al 4043 (AlSi5) 3.2245	Mg: 0.05  Si: 5.00  Mn: 0.05  Al: 94.00  Fe: 0.40  Ti: 0.15	>40	>120	>18	-	 	I1 (%100 Ar)

# Сварка Неплавяющимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Алюминий и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>TAL 4047</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER4047 S Al 4047A (AlSi12(A)) S Al 4047A (AlSi12(A)) 3.2585	Сварочная проволока TIG со сплавом алюминия-кремния, применяется как в качестве твердого припоя, так и для сварки алюминия и его сплавов. Пригодна для сварки сплавов Al-Si (алюминий-кремний) с содержанием Si более 7% и литьих сплавов Al-Si-Mg (алюминий-кремний-магний) и, кроме того, прокатных алюминиевых сплавов. В качестве твердого припоя обладает очень хорошим капиллярным течением, соединения твердого припоя со сплавами алюминия хорошо сочетаются как по структуре, так и по цвету. Во время сварки твердым припоеем следует применять пламя карбюризации. Широко используется в производстве солнечных коллекторов, чайников, фритюрниц и проч. из алюминия и сплавов. При сварке твердым припоеем используется вместе с флюсом BF14.	Si: 12.00  Mn: 0.15  Cu: 0.20  Al: 88.00  Fe: 0.60  Mg: 4.30 - 5.20  Si: 0.15  Mn: 0.50  Cr: 0.05  Al: Остальное  Fe: 0.40  Ti: 0.10  Mg: 4.50 - 5.00  Mn: 0.05 - 0.20  Cr: 0.05 - 0.20  Al: Остальное  Ti: 0.06 - 0.15	>60  >120  >110  >120	>130  >250  >235  40	>5  >16  >17  100	  	I1 (%100 Ar)
<b>TAL 5183</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER5183 S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) S Al 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) 3.3548	Алюминиевая сварочная проволока со сплавом 5% Mg (магний) и Mn (марганец). Пригодна для сварки сплавов Al-Mg и Al-Mg-Mn, где требуется высокая прочность на разрыв.				  	I1 (%100 Ar)	
<b>TAL 5356</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER5356 S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) 3.3556	Алюминиевая сварочная проволока TIG со сплавом 5% Mg (магний). Применяется для сварки сплавов Al-Mg и Al-Mg-Si. Очень хорошо подстраивается по цвету к основному металлу после анодированного покрытия. Высокая устойчивость к коррозии особенно в морской воде, высокая пластичность.				  	I1 (%100 Ar)	

## Медь и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>TCU Al8</b>	AWS/ASME SFA - 5.07 EN ISO 24373 TS EN ISO 24373 DIN M. No.	ERCuAl-A1 S Cu 6100 (CuAl8) S Cu 6100 (CuAl8) 2.0921	Сварочная проволока TIG, дает наплавленный металл алюминиевая бронза. Применяется в машинном производстве, химической промышленности и кораблестроении для сварки алюминиевой бронзы, высокопрочных латуни, сталей и чугунов. Высокая сопротивляемость коррозии и коррозии от морской воды, эрозии, трению металла о металл. Может применяться для соединения обладающей высокой устойчивостью к коррозии алюминиевой бронзе и высокопрочных латунных труб, соединения медных труб к стальям. Пригоден для заполнения поверхностей лопастей кораблей, использования для рельсовых материалов, поверхностях скольжения, клапанах и соединениях.	Mn: <0.50  Cu: Остальное  Al: 6.00 - 8.50	200  430  40	430  40	100	  	I1 (%100 Ar)

# Сварка Неплавяющимся Электродом (TIG) и Газосварка

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Твердость (HRc)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>TH 801</b>	AWS/ASME SFA - 5.21 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	ERCoCr-C T Co3 T Co3 WSG 20 GO 55 CTZ	Сварочная проволока TIG, тугоплавкая со сплавом Co-Cr-W (кобальт-хром-вольфрам). Высокая устойчивость к износу при трении металла о металл, высоким температурам от 500 °C до 900 °C, а также коррозии. Так как проволока обладает высокой твёрдостью, она должна использоваться при механических и термических нагрузках низкого и среднего уровня. Применяется для сварки твёрдоплавких направляющих прокатных станов, форм и болтов для экструзии, сёдел клапанов, механических деталей паровых турбин, цементных контейнеров, форм для непрерывной заливки и принадлежности деталей наноса, лопастей мешалок, ножей миксера, роторов и изнашиваемых частей пил для резки деревьев.	Co: Остальное C: 2.30 Si: 0.80 Mn: <1.00 Cr: 30.00 Ni: <3.00 Fe: <3.00 W: 13.00	51 - 59	=— ↔	I1 (%100 Ar)
<b>TH 806</b>	AWS/ASME SFA - 5.21 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	ERCoCr-A T Co2 T Co2 WSG 20 GO 45 CTZ	Сварочная проволока TIG, тугоплавкая со сплавом Co-Cr-W (кобальт-хром-вольфрам). Высокая устойчивость к износу при трении металла о металл, высоким температурам от 500 °C до 900 °C, а также коррозии. Благодаря высокой насыщенности металла обладает высокой устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам. Применяется для сварки твёрдосплавных ножей для горячей резки, режущих насадок для резки слитков, клапанов, сёдел клапанов, форсунок, форм для стекла.	Co: Остальное C: 1.10 Si: 1.10 Mn: <1.00 Cr: 28.00 Ni: <3.00 Fe: <3.00 W: 4.00	38 - 48	=— ↔	I1 (%100 Ar)
<b>TH 812</b>	AWS/ASME SFA - 5.21 EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	ERCoCr-B T Co3 T Co3 E 10-UM-65-GR	Сварочная проволока TIG, тугоплавкая со сплавом Co-Cr-W (кобальт-хром-вольфрам). Высокая устойчивость к износу при трении металла о металл, высоким температурам от 500 °C до 900 °C, а также коррозии. Благодаря высокой насыщенности металла обладает высокой устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам. Используется для сварки твёрдым припоем изнашиваемых частей ножей для резки бумаги, картона, материалов для покрытия пола и крыш, ножей для резки дерева и наборов для обработки дерева, болтов для экструзии и форм для стекла.	Co: Остальное C: 1.40 Si: 1.50 Mn: <1.00 Cr: 29.00 Ni: <3.00 Fe: <3.00 W: 8.00	44 - 52	=— ↔	I1 (%100 Ar)
<b>T CARBIDE 3000</b>	DIN 8555	G21 UM 55 CG	Эластичный пруток твердосплавный, применяется для ацетилено-кислородной сварки. Состоит из сердечника из чистого никеля малого диаметра и в качестве толстой оболочки - из частиц карбида вольфрама (WC, WC) в матрице со сплавом Ni-Cr-B-Si. Наплавленный металл твёрдый и насыщенный, состоит из рассеянных по матрице частиц карбида вольфрама. Очень износустойчив. Мягкое плавление, хорошо обволакивает материал во время сварки. Используется для наплавки для миксеров, дробильных мельниц, форм и краёв для резки форм, сердцевинных деталей в литейном производстве, свёрл для резки.	-	Matrix (HRC): 40 - 45 W <sup>2</sup> C, WC (HV): 2350	=+ ~ ↔↑↑	150°C 1 Час

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>MG 1</b>		<p>Сварочная проволока, используется для сварки нелегированных сталей в газовой среде (MIG/MAG). В зависимости от толщины основного металла в качестве защитного газа могут использоваться CO<sub>2</sub> (углекислый газ) или смеси газов. Дает мало шлака и образует ровный сварочный шов. Дает особенно хорошие результаты при сварке гальванизированных и предварительно окрашенных материалов. Пригодна для сварки трубопроводов, котлов и резервуаров, изготовленных из нелегированной стали, а также для сварки тонкостенных металлов и ремонтной сварки. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.</p> <p>Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 1</p>	C: 0.08						C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> ) M24 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M26 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 14341 - A EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A DIN 8559 DIN M. No.	ER70S-3 G 38 3 M21 G 2Si G 38 3 C1 G 2Si G 38 3 M21 G 2Si G 38 3 C1 G 2Si SG 1 1.5112		425	480	30	-30°C: 100	=+ 	
			Si: 0.60						↑↓ 
<b>MG 2</b>		<p>Сварочная проволока, используемая для сварки в газовой среде (MIG/MAG) общих конструкционных сталей, трубных сталей и литьих сталей. В зависимости от толщины основного металла в качестве защитного газа могут использоваться CO<sub>2</sub> (углекислый газ) или смеси газов. Как правило, применяется для стальных конструкций и кораблестроения, производства станков, резервуаров, котлов, металлических изделий и автомобильной промышленности. В зависимости от толщины свариваемого материала и эквивалента углерода рекомендуется предварительный нагрев. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.</p> <p>Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 2</p>	C: 0.08					C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> ) M24 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M26 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )	
	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 14341 - A EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A DIN 8559 DIN M. No.	ER70S-6 G 42 4 M21 G 3Si1 G 42 3 C1 G 3Si1 G 42 4 M21 G 3Si1 G 42 3 C1 G 3Si1 SG 2 CY 42 43 1.5125		430	530	28	-40°C: 55	=+ 	
			Si: 0.80						↑↓ 
<b>MG 3</b>		<p>Нелегированная высокопрочная сварочная проволока, используемая для сварки в газовой среде (MIG/MAG) общих конструкционных сталей, трубных сталей и литьих сталей. В качестве защитного газа могут использоваться CO<sub>2</sub> (углекислый газ) или в зависимости от толщины основного металла смеси газов. Как правило, используется для производства стальных конструкций, станков, резервуаров и котлов. В зависимости от толщины основного металла и эквивалента углерода для материала может потребоваться предварительный нагрев. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.</p> <p>Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 3</p>	C: 0.08					C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> ) M24 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M26 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )	
	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 14341 - A EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A DIN 8559 DIN M. No.	ER70S-6 G 46 4 M21 G 4Si1 G 46 4 C1 G 4Si1 G 46 4 M21 G 4Si1 G 46 4 C1 G 4Si1 SG 3 CY 46 43 1.5130		470	540	29	-40°C: 55	=+ 	
			Mn: 1.65						↑↓ 
<b>MG 20</b>		<p>Сплошная сварочная проволока без медного покрытия для сварки в газовой среде (MIG/MAG), разработана для сварки общих конструкционных сталей, сталей для котлов и труб. Благодаря специальному покрытию образуется устойчивая дуга, и обеспечивается сварка без брызг, особенно при сварке смесью газов. В качестве защитного газа могут использоваться CO<sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов. Обеспечивает высокую эффективность сварки особенно при роботизированной сварке, обеспечивает сварку без брызг. Преимуществами являются снижение стоимости уборки после сварки, снижение расхода расходных материалов, спрей против брызг и проч. Благодаря своим преимуществам, широко применяется в автомобильной, машинной промышленностях, изготовлении металлокомплектов при ручной или роботизированной сварке.</p>	C: 0.08					C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> ) M24 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M26 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )	
	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 14341 - A EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A DIN 8559 TS 5618 DIN M. No.	ER70S-6 G 42 4 M21 G 3Si1 G 42 4 C1 G 3Si1 G 42 4 M21 G 3Si1 G 42 4 C1 G 3Si1 SG 2 CY 42 43 SG 2 CY 42 43 1.5125		460	550	30	-40°C: 70	=+ 	
			Si: 0.80						↑↓ 
<b>MG 30</b>		<p>Сплошная сварочная проволока без медного покрытия для сварки в газовой среде (MIG/MAG), разработана для сварки общих конструкционных сталей, сталей для котлов и труб. Благодаря специальному покрытию образуется устойчивая дуга, и обеспечивается сварка без брызг, особенно при сварке смесью газов. В качестве защитного газа могут использоваться CO<sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов. Обеспечивает высокую эффективность сварки особенно при роботизированной сварке, обеспечивает сварку без брызг. Преимуществами являются снижение стоимости уборки после сварки, снижение расхода расходных материалов, спрей против брызг и проч. Благодаря своим преимуществам, широко применяется в автомобильной, машинной промышленностях, изготовлении металлокомплектов при ручной или роботизированной сварке.</p>	C: 0.08					C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> ) M24 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M26 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )	
	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 14341 - A EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A DIN 8559 TS 5618 DIN M. No.	ER70S-6 G 46 4 M21 G 4Si1 G 46 4 C1 G 4Si1 G 46 4 M21 G 4Si1 G 46 4 C1 G 4Si1 SG 3 CY 46 43 SG 3 CY 46 43 1.5130		470	540	29	-40°C: 55	=+ 	
			Mn: 1.65						↑↓ 

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	
<b>MG 102</b>	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 14341 - A EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A	ER70S-2 G 42 3 M21 G 2Ti G 42 3 C1 G 2Ti G 42 3 M21 G 2Ti G 42 3 C1 G 2Ti	Микролегированная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяемая для сварки нелегированных и легкосплавных сталей. Дает ровный сварочный шов и образует очень мало шлака. Благодаря содержанию микросплавов Al и Ti дает очень хорошие результаты особенно для сварки одним проходом оцинкованных, окрашенных, грязных и ржавых материалов. Пригодна для сварки изготовленных из нелегированных и низкосплавных сталей трубопроводов, котлов и резервуаров, а также сварки тонкостенных металлов и ремонтной сварки. В качестве защитного газа могут использоваться CO <sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	
<b>MG 150</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 14341 - A TS EN ISO 14341 - A	ER80S-Ni1 G 46 6 M21 3Ni1 G 46 6 M21 3Ni1	Легкосплавная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG) для сварки сталей, используемых при низких рабочих температурах до -60°C. Высокая прочность и насыщенность сварочного шва. Пригоден для использования в нефтехимической, химической отраслях, газовой промышленности и морских конструкциях, особенно для корневых и заполняющих проходов труб, котлов, резервуаров, изготовленных из литых и кованых сталей клапанов, кранов, источников насосов.
			Проток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 150
<b>MG 182</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 16834 - A TS EN ISO 16834 - A	ER110S-G G 69 6 M21 Mn4Ni1,5CrMo G 69 6 M21 Mn4Ni1,5CrMo	Представляет собой легкоплавкую сварочную проволоку с медным покрытием, обладающую пределом текучести до 690 N/mm <sup>2</sup> , применяемую при сварке высокопрочной стали в инертной среде (MIG/MAG). Сварочный металл отличается высокой степенью стойкости по отношению к ударной вязкости при температуре до -60°C. Подходит для сварки высокопрочных труб, в особенности при сварке высокопрочных сортов стали, используемых при производстве машин и оборудования для земляных работ и горнорудных промыслов, подъемных кранов и механизмов, оборудования на нефтяных месторождениях.
<b>MG 183</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 16834 - A TS EN ISO 16834 - A	ER110S-G G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo	Представляет собой легкоплавкую сварочную проволоку с медным покрытием, обладающую пределом текучести до 690 N/mm <sup>2</sup> , применяемую при сварке высокопрочной стали в инертной среде (MIG/MAG). Сварочный металл отличается высокой степенью стойкости по отношению к ударной вязкости при температуре до -60°C. Подходит для сварки высокопрочных труб, в особенности при сварке высокопрочных сортов стали, используемых при производстве машин и оборудования для земляных работ и горнорудных промыслов, подъемных кранов и механизмов.
<b>MG 192</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 16834 - A TS EN ISO 16834 - A	ER120S-G G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo	Электрод с проволокой из низколегированной стали для электродуговой сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) мелкозернистой и высокопрочной стали с пределом текучести металла 960 N/mm <sup>2</sup> . Наплавленный металл сварного шва обладает высокой прочностью при температурах до -60°C. В особенности предпочитаем для использования при сварочных работах землеройного, горнодобывающего оборудования, грузовиков, автокранов, бетонных насосов, кранов, лифтового и нефтепромыслового оборудования.

Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (N/mm <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (N/mm <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
C: 0.06						
Si: 0.60						
Mn: 1.20	460	530	25	-30°C: 60	=+ ↑↓	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )
Zr: 0.06						
Al: 0.07						
Ti: 0.10						
<b>MG 150</b>						
C: 0.09						
Si: 0.50	≥470	≥550	≥24	-60°C: ≥47 20°C: ≥80	=+ ↑↓	M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> )
Mn: 1.05						
Ni: 0.90						
C: 0.09						
Si: 0.55						
Mn: 1.67						
Cr: 0.25	≥690	≥770	≥17	-60°C: ≥47 20°C: ≥100	=+ ↑↓	M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
Ni: 1.52						
Mo: 0.50						
Ti: 0.07						
<b>MG 182</b>						
C: 0.09						
Si: 0.52						
Mn: 1.57						
Cr: 0.30	≥690	≥790	≥16	-60°C: ≥47 20°C: ≥80	=+ ↑↓	M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
Ni: 1.40						
Mo: 0.25						
V: 0.09						
<b>MG 183</b>						
C: 0.09						
Si: 0.80						
Mn: 1.80						
Cr: 0.30	≥960	≥1040	≥15	-60°C: ≥47 20°C: ≥70	=+ ↑↓	M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
Ni: 2.20						
Mo: 0.55						
<b>MG 192</b>						

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>MG 201</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A	ER70S-A1 G MoSi G MoSi	Легкосплавная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяется для котельных и трубных сталей, устойчивых к рабочим температурам до 530°C. Также подходит для сварки сталей C – Mn, для которых после сварки применяется термическая обработка. В зависимости от толщины свариваемого материала сварка может выполняться как с использованием CO <sub>2</sub> (углекислого газа), так и смеси газов. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.	C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 1.00  Mo: 0.50	470	570	23	0°C: 50	=+  ↑↓↑↓  M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>MG 201A</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A	ER80S-D2 G Z MnMo G Z MnMo	Легкосплавная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяется для котельных и трубных сталей, устойчивых к рабочим температурам до 530°C и устойчивых к истиранию. С целью препятствования образованию пор при сварке содержит элементы с более высоким раскислением (Mn и Si). Высокое качество швов при рентген-контроле. Также подходит для сварки сталей C – Mn, для которых после сварки применяется термическая обработка. В качестве защитного газа могут использоваться CO <sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов.Процесс сварки должен соответствовать требованиям предварительного и окончательного подогрева основного металла.Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.	C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 1.80  Mo: 0.50	520	600	22	-20°C: 50	=+  ↑↓↑↓  M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>MG 211</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A TS EN ISO 21952 - A	ER80S-G G CrMo1Si G CrMo1Si	Легкосплавная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяется для котельных и трубных сталей, устойчивых к рабочим температурам до 570°C и обладающих сопротивлением ползучести. Также подходит для сварки сталей C – Mn, для которых после сварки применяется термическая обработка. В качестве защитного газа могут использоваться CO <sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов.Процесс сварки должен соответствовать требованиям предварительного и окончательного подогрева основного металла.Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.	C: 0.08  Si: 0.60  Mn: 1.00  Cr: 1.10  Mo: 0.50	620	680	21	-20°C: 70	=+  ↑↓↑↓  M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>MG 211A</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - B EN ISO 21952 - B TS EN ISO 21952 - B TS EN ISO 21952 - B	ER80S-B2 G 55C 1CM G 55M 1CM G 55C 1CM G 55M 1CM	Легкосплавная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяется для котельных и трубных сталей, устойчивых к рабочим температурам до 570°C и обладающих сопротивлением ползучести. С целью препятствования образования пор при сварке содержит элементы с более высоким раскислением (Mn и Si). Высокое качество швов при рентген-контроле. Также подходит для сварки сталей C – Mn, для которых после сварки применяется термическая обработка.В качестве защитного газа могут использоваться CO <sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов.Процесс сварки должен соответствовать требованиям предварительного и окончательного подогрева основного металла.Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.	C: 0.08  Si: 0.30  Mn: 0.60  Cr: 1.35  Mo: 0.50	>470	>550	>19	-20°C: 70	=+  ↑↓↑↓  M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>MG 222</b>	AWS/ASME SFA - 5.28 AWS/ASME SFA - 5.28 EN ISO 21952 - A	ER90S-G ~ER90S-B3 G CrMo2Si	Легкосплавная сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяется для котельных и трубных сталей, устойчивых к рабочим температурам до 600°C и обладающих сопротивлением ползучести. Также подходит для сварки сталей C – Mn, для которых после сварки применяется термическая обработка. В качестве защитного газа могут использоваться CO <sub>2</sub> (углекислый газ) или, в зависимости от толщины основного металла, смеси газов.Процесс сварки должен соответствовать требованиям предварительного и окончательного подогрева основного металла.Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.	C: 0.08  Si: 0.65  Mn: 1.00  Cr: 2.50  Mo: 1.00	550	650	19	-20°C: 50	=+  ↑↓↑↓  M20 (Ar + %5-15 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
			Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 201						
			Вольфрамовый сварочный пруток для сварки в газовой среде: TG 201A						
			Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 211						
			Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 211A						
			Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 222						

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>MI 307Si</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	~ER307 G 18 8 Mn G 18 8 Mn 1.4370	Аустенитная нержавеющая сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), используется для различных сталей, сталей с низкой сварочной способностью, бронированных сталей, деталей стального литья с высоким содержанием Mn, рельсов и стрелок. Дает очень хорошие результаты для соединительной сварки и буферных слоев для снижения напряжения перед тугоплавкостью таких деталей, как ободы кранов, которые подвергаются динамическому воздействию, давлению и износу, подвергаются риску появления трещин. Наплавленный металл устойчив к коррозии и выдерживает рабочие температуры до 300 °C, а также до 850 °C, устойчив к образованию окалины. Следует следить за процедурой сварки основного металла, температурами предварительного нагрева и соотношению утончения по отношению к основному металлу.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 307R, El 307B, ElS 307 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 307Si	C: ≤0.20  Si: ≤1.20  Mn: 5.00 - 8.00  Cr: 17.00 - 20.00  Ni: 7.00 - 10.00	>350	560 - 600	>40	20°C: >100	=+  ↑↓  ↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>MI 308LSi</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER308LSi G 19 9 LSi G 19 9 LSi 1.4316	Сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), с низким содержанием углерода, дает аустенитный наплавленный металл с Cr - Ni, разработана для стабилизированных или нестабилизированных нержавеющих сталей для оборудования, резервуаров и трубопроводов, применяемых в производстве пищевых продуктов, напитков и лекарств. Из-за низкого содержание углерода устойчива к непрерывной рабочей температуре до 350°C и к окалине до 800°C.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 308L Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 308L	C: <0.03  Si: 0.65 - 1.00  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.50 - 22.00  Ni: 9.00 - 11.00	>400	580	38	20°C: >80	=+  ↑↓  ↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>MI 309LSi</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER309LSi G 23 12 LSi G 23 12 LSi 1.4332	Аустенитно-ферритная нержавеющая стальная проволока, применяемая для сварки в газовой среде (MIG/MAG) нелегированных и легкосплавных сталей с аустенитными Cr-Ni нержавеющими стальами. На углеродистых сталях для достижения покрытия поверхности типа 304 и 304L может использоваться в качестве буферного слоя перед покрытием сварочными материалами типа 308 и 308L. Может применяться для сварки с рабочими температурами до 300°C. Низкое содержание углерода увеличивает сопротивление коррозии между частицами.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 309L Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 309L	C: <0.03  Si: 0.65 - 1.00  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 23.00 - 25.00  Ni: 12.00 - 14.00	>400	600	>30	20°C: >47	=+  ↑↓  ↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>MI 310</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER310 G 25 20 G 25 20 1.4842	Полностью аустенитная сварочная проволока из нержавеющей стали, применяется для сварки в газовой среде (MIG/MAG) термостойких сталей с примерным содержанием хрома 25% и 20% никеля. Пригодна для сварки печей и оборудования для термообработки и промышленности, работающих при высоких температурах в цементном и стальном производстве. Также применяется для сварки термостойких сталей и сталей с содержанием феррит-хрома, используемых в эксплуатационных средах без содержания горючих газов с содержанием хрома. Наплавленный металл не образует окалины до 1200 °C и имеет высокую насыщенность до -196°C.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 310, El 310B Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 310	C: 0.08 - 0.15  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 25.00 - 28.00  Ni: 20.00 - 22.50	360	600	35	20°C: >70	=+  ↑↓  ↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>MI 312</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER312 G 29 9 G 29 9 1.4337	Сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG/MAG), применяется для сварки различных сталей и нанесения буферного слоя на ферритные стали, дает аустенитно-ферритный нержавеющий стальной наплавленный металл. Благодаря своей высокой трещиностойкости и насыщенности пригодна для нанесения буферных слоев при сварке сталей с низкой свариваемостью, а также буферных слоев для снижения напряжения для деталей, для которых существует риск появления трещин. Наплавленный металл устойчив к появлению окалины до 1100°C. В частности, используется при ремонте и заполнении труднозавариваемых трещин инструментальных и штампованных сталей, в ремонте шестеренок, для нанесения буферного слоя для режущих ножей и для удаления сломанных болтов. Также пригодна для сварки оцинкованной стали и профилей.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 312 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 312	C: <0.15  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 28.00 - 32.00  Ni: 8.00 - 10.50	550	750	25	20°C: >80	=+  ↑↓  ↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Нержавеющие Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>MI 316LSi</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER316LSi G 19 12 3 LSi G 19 12 3 LSi 1.4430	Аустенитная сварочная проволока из нержавеющей стали, применяется для сварки в газовой среде (MIG/MAG) стабилизированных и нестабилизированных сталей с Cr-Ni-Mo с высокой устойчивостью к коррозии. Благодаря очень низкому содержанию углерода устойчива к коррозии между частицами до 400°C. Особенно часто применяется для сварки резервуаров, труб и арматуры для кислотных, щелочных и соляных растворов в химической, лако-красочной, текстильной, корабельной и яхтенной промышленности.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 316L, El 316LB Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 316L	C: < 0.03  Si: 0.65 - 1.00  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 18.00 - 20.00  Ni: 11.00 - 14.00  Mo: 2.00 - 3.00	390	550	36	20°C: >65	=+  ↑↓↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>MI 347</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER347 G 19 9 Nb G 19 9 Nb 1.4316	Аустенитная стальная сварочная проволока, применяется для сварки в газовой среде (MIG/MAG) стабилизированных и нестабилизированных сталей с Cr-Ni. Вследствие стабилизации с Nb(Сb) стоеч по отношению к коррозии между частицами. Сварочный металл стоеч по отношению к постоянным рабочим температурам до 400 °C, к образованию окалины до 800 °C в воздушной и окислительной газовой среде. Особенно часто применяется в пищевом и фармацевтическом производстве, производстве напитков для сварки оборудования из нержавеющей стали, резервуаров и труб.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 347 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 347	C: < 0.08  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.00 - 21.50  Ni: 9.00 - 11.00  Nb: <1.00	430	620	32	20°C: 80	=+  ↑↓↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>MI 2209</b>	AWS/ASME SFA - 5.9 EN ISO 14343 - A TS EN ISO 14343 - A DIN M. No.	ER2209 G 22 9 3 N L G 22 9 3 N L ~1.4462	Это проволока для сварки в среде защитных газов, используется для сварки дуплексных нержавеющих сталей (аустенитно-ферритная) которые содержат хром-никель-молибден (Cr-Ni-Mo). Области применения: нефтехимическая, химическая промышленность, судостроение, очистная станция для очищения морской воды, целлюлозно-бумажная промышленность, бак для кислот, и для сварки труб. Состав так же используется для соединения дуплексных нержавеющих сталей с углеродистыми стальми. Ковкий и высокопрочный металл для сварки, очень устойчивый к коррозионному растрескиванию и точечной коррозии, в хлорированных растворах. Используется при температуре до +250°C.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: El 2209 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): Ti 2209	C: ≤0.03  Si: ≤0.90  Mn: 0.50 - 2.00  Cr: 21.50 - 23.50  Ni: 7.50 - 9.50  Mo: 2.50 - 3.50	≥480	≥680	≥22	-40°C: ≥32 20°C: ≥50	=+  ↑↓↑↓	I1 (%100 Ar) M12 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> ) M13 (Ar + %0.5-3 O <sub>2</sub> ) M14 (Ar + %0.5-5 CO <sub>2</sub> + %0.5-3 O <sub>2</sub> )
<b>Алюминий и Сплавы</b>				Типичный химический состав проволоки (%)	% 0.2 Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлиннение A5 (%)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>MAL 1100</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER1100 S Al 1100 (Al99.0Cu) S Al 1100 (Al99.0Cu) 3.0259	Сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG), используемая в сварке деталей из чистого алюминия. Хорошо сочетается по цвету с основным металлом. Устойчива к коррозии и обладает высокой электропроводимостью.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: EAL 1100 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 1100	Si: <0.25  Al: >99.35  Fe: <0.40	>20	>65	>35	=+  ↑↓↑↓	I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)	
<b>MAL 4043</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	ER4043 S Al 4043 (AlSi5) S Al 4043 (AlSi5) 3.2245	Алюминиевая сварочная проволока со сплавом кремния 5% для сварки в газовой среде (MIG). Используется для сварки сплавов алюминия с содержанием Mg и кремния до 2% и литых сплавов алюминия с содержанием кремния (Si) менее 7%.  Электрод для сварки покрытымэлектродом: EAL 4043 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 4043	Si: 4.50 - 6.00  Al: Остальное	>40	>120	>8	=+  ↑↓↑↓	I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)	

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Алюминий и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Типичный химический состав проволоки (%)	% 0.2 Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>MAL 4047</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	Сварочная проволока со сплавом алюминия с содержанием кремния 12% для сварки в газовой среде (MIG). Пригодна для сварки сплавов Al-Si (алюминий-кремний) с содержанием Si более 7% и литьих сплавов Al-Si-Mg (алюминий-кремний-магний) и, кроме того, прокатных алюминиевых сплавов.  Электрод для сварки покрытым электродом: EAL 4047 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 4047	Si: 11.00 - 13.00	>60	>130	>5	=+ 	I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)
<b>MAL 5183</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	Алюминиевая сварочная проволока со сплавом магния 5% марганца и для сварки в газовой среде (MIG). Пригодна для сварки сплавов Al-Mg и Al-Mg-Mn, где требуется высокая прочность на разрыв.  Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 5183	Mg: 4.30 - 5.20  Mn: 0.50 - 1.00  Cr: 0.05 - 0.25	>125	>275	>17	=+  	I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)
<b>MAL 5356</b>	AWS/ASME SFA - 5.10 EN ISO 18273 TS 6204 EN ISO 18273 DIN M. No.	Алюминиевая сварочная проволока со сплавом Mg (магния) 5% для сварки в газовой среде (MIG). Применяется для сварки сплавов Al-Mg и Al-Mg-Si. Очень хорошо подстраивается по цвету к основному металлу после анодированного покрытия. Высокая устойчивость к коррозии особенно в морской воде, высокая пластичность.  Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 5356	Mg: 4.50 - 5.50  Mn: 0.05 - 0.20  Cr: 0.05 - 0.20  Ti: 0.06 - 0.15	>110	>235	>17	=+  	I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)

## Медь и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>MCU Sn</b>	AWS/ASME SFA - 5.7 EN ISO 24373 TS EN ISO 24373 DIN M. No.	Сварочная проволока для сварки в газовой среде (MIG) чистой меди и легкосплавных медных сплавов. Как правило, применяется для соединительной и заполняющей сварки электрических и тепловых проводников из чистой меди. Пригодна для сварки раскисленной меди и медных материалов, подверженных высокому напряжению. Наплавленный металл без пор, легко обрабатывается.  Электрод для сварки покрытым электродом: ECU Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TCU	Si: < 0.50  Mn: 0.10 - 0.50  Sn: 0.50 - 1.00	100	220	30	60	=+  	I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)

# Проволоки Сплошного Сечения Для Полуавтоматической Сварки (MIG/MAG)

## Медь и Сплавы

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Твердость (HB)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>MCU Sn6</b>	AWS/ASME SFA - 5.7 EN ISO 24373 TS EN ISO 24373 DIN M. No.	~ERCuSn-A S Cu 5180A (CuSn6P) S Cu 5180A (CuSn6P) 2.1022	P: 0.01 - 0.40  Sn: 4.00 - 7.00	160	260	25	80		I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)
			Электрод для сварки покрытым электродом: ECU Sn7						
<b>MCU Al8</b>	AWS/ASME SFA - 5.7 EN ISO 24373 TS EN ISO 24373 DIN M. No.	ERCuAl-A1 S Cu 6100 (CuAl8) S Cu 6100 (CuAl8) 2.0921	Cu: Остальное  Mn: <0.50  Al: 6.00 - 8.50	200	430	40	100		I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)
			Электрод для сварки покрытым электродом: ECU Al8 Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TCU Al8						
<b>MCU Si3</b>	AWS/ASME SFA - 5.7 EN ISO 24373 TS EN ISO 24373 DIN M. No.	ERCuSi-A S Cu 6560 (CuSi3Mn1) S Cu 6560 (CuSi3Mn1) 2.1461	Cu: Остальное  Si: 2.80 - 4.00  Mn: 0.50 - 1.50	120	350	40	80		I1 (%100 Ar) I2 (%100 He) I3 (Ar + %0.5-95 He)
			При сварке сплавов медь, медь - кремний (кремниевая бронза) и медь - цинк (Cu - Zn, латунь), в покрытии поверхностей легированных и нелегированных сталей и чугунов используется сварочная проволока 3% кремниевого сплава меди. По причине низкого горения цинка и устойчивости наплавленного металла к коррозии, подходит для сварки оцинкованной стали. При сварке крупных деталей, например, толще 5 мм, следует производить предварительный разогрев до 250°C.						

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>MH 361</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555 DIN M. No.	S Fe8 S Fe8 MSG 6 GZ 60 GPS 1.4718	C: 0.45  Si: 3.00  Mn: 0.40  Cr: 9.50  Fe: Остальное	57 - 62 HRc		M12 (Ar + %0.5-5 CO2) M21 (Ar + %15-25 CO2)
			Металлический плавящийся электрод для электродуговой сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) специально разработан для выполнения твердосплавной наплавки частей, подверженных износу ввиду трения металла о металл и умеренного ударного износа. Наплавленный металл способен сохранять при высоких температурах до 600 °C. Наплавленный металл пригоден для шлифовки и обработки алмазными инструментами. Жесткий буферный слой из FCW 30 рекомендуется выполнять перед наплавкой в случаях, если основной металл обладает высоким содержанием углерода и низкой свариваемостью. Термическая обработка после наплавки снижает после сварки.			
			Типичные области применения: керамические формы, лопасти смесителя, дробилки, землеройные устройства, горячая резка, лезвия дисковых ножей, штампы для литья под давлением, скребковые лезвия, конвейеры, ролики, вальцы для дробилок и изношенные части машин.			

# Полуавтоматическая Сварка Порошковыми Проволоками

## Нелегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>FCW 11</b>	AWS/ASME SFA - 5.20 EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A	E71T-1C T46 2 P C 1 T46 2 P C 1	Рутиловая порошковая сварочная проволока, разработана специально для производственной сварки в среде углекислого газа в кораблестроении и стальных конструкциях. Благодаря тому, что сварочную ванну можно легко контролировать, а шлак быстро твердеет, подходит для сварки в любой позиции. Так как обеспечивается возможность работы с сильным током, наплавленный металл обладает высокой скоростью накопления. Для вертикальных позиций при сварке "сверху вниз" может использоваться проволока с диаметром 1,20 мм. Отсутствуют дефекты трещин основного металла и брызги, сварочные швы без пор, шов блестящий и ровный. Шлак легко отсоединяется на углах и узких свариваемых краях.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 1.40	500 560	25	-20°C: 60	=+  ↑↓↑↓	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )
<b>FCW 11A</b>	AWS/ASME SFA - 5.20 EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A	E71T-1CH4 T46 2 P C 1 H5 T46 2 P C 1 H5	Рутиловая порошковая сварочная проволока, разработана для сварки с углекислым газом CO <sub>2</sub> в кораблестроении и производстве стальных конструкций. Благодаря тому, что сварочная ванна легко контролируется, а шлак быстро твердеет, пригодна для сварки в любой позиции. Так как обеспечивается возможность работы с сильным током, наплавленный металл обладает высокой скоростью накопления. Специальная вакуумная упаковка при соблюдении условий использования и хранения обеспечивает низкое значение водорода, который может распределяться в наплавленном металле. Проволока с диаметром 1,20 мм и меньше может использоваться для вертикальных позиций при сварке "сверху вниз". Отсутствуют дефекты трещин основного металла и брызги, шов блестящий и ровный. Шлак легко отсоединяется на углах и узких свариваемых краях.	C: 0.06  Si: 0.40  Mn: 1.40	500 560	25	-20°C: 60	=+  ↑↓↑↓	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )
<b>FCW 12</b>	AWS/ASME SFA - 5.20 EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A EN 758	E71T1-M T46 2 P M 1 T46 2 P M 1 T46 2 P M 1	Рутиловая порошковая сварочная проволока, разработана специально для сварки стальных конструкций, трубопроводов, производства техники, а также сварки в кораблестроении для использования со смешанным газом. Благодаря тому, что сварочную ванну можно легко контролировать, а шлак быстро твердеет, подходит для сварки в любой позиции. Хорошая заполняющая способность, даёт возможность выполнения быстрой сварки. Отсутствуют дефекты трещин основного металла и брызги, сварочные швы без пор, шов блестящий и ровный. Шлак легко отсоединяется на углах и узких свариваемых краях.	C: 0.05  Si: 0.30  Mn: 1.20	520 590	25	-20°C: 75	=+  ↑↓↑↓	M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>FCW 20</b>	AWS/ASME SFA - 5.18 EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A	E70C-6M H4 T46 3 M M 2 H5 T46 3 M M 2 H5	Бесшлаковая порошковая проволока обладает превосходными сварочными характеристиками при сварке короткой дугой и дуговой сварке со струйным переносом металла. Почти не образует окалин в среде смешанного газа. Пригоден для выполнения сварочных работ в робототехнической отрасли. Характерные особенности: высокая скорость наплавки и сварки, провар кромок с лицевой стороны, мелкозернистая структура корневого шва, без трещин в основном металле даже на загрязненных или коррозийных поверхностях металла. Возможно выполнение многоходовой сварки. Благодаря возможности легко контролировать сварочную ванну при выполнении короткодуговой сварки, превосходно применяется для сварки корневых швов, позиционной сварки и точечной сварки.	C: 0.05  Si: 0.60  Mn: 1.30	500 560	25	-30°C: 50	=+  ↑↓↑↓	M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>FCW 30</b>	AWS/ASME SFA - 5.20 AWS/ASME SFA - 5.20 EN ISO 17632-A EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A	E70T-5C H4 E70T-5M H4 T42 4 B M 3 H5 T42 4 B C 3 H5 T42 4 B M 3 H5 T42 4 B C 3 H5	Порошковая сварочная проволока основного типа, дающая наплавленный металл с высокими механическими свойствами. Благодаря высокой прочности используется в соединительной сварке сосудов и котлов под давлением, резервуаров, напорных труб, металлоконструкций, судов. Кроме того, подходит для буферного слоя перед наплавкой высокоуглеродистых и трудносвариваемых сталей. Обеспечивает чёткую сварочную ванну во время сварки, сварочный шов - гладкий, высокое качество швов при рентген-контrole.	C: 0.02  Si: 0.40  Mn: 1.20	520 580	28	-40°C: 60 -20°C: 80	=+  ↔	C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )

# Полуавтоматическая Сварка Порошковыми Проволоками

## Низколегированные Стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>FCW 140</b>	AWS/ASME SFA - 5.29 EN ISO 17632-A TS EN ISO 17632-A	E81T1-Ni1C T46 4 1Ni PC 1 T46 4 1Ni PC 1	Рутиловая порошковая сварочная проволока с быстро затвердевающим шлаком и высокими заполняющими способностями, разработана для сварки сталей с мелкозернистой структурой. Хорошо подходит для одно- и многопроходной сварки конструкций. Благодаря тому, что сварочную ванну можно легко контролировать, возможна сварка с хорошими результатами в любом положении. Небольшое разбрзгивание, устойчивая дуга. Легко отсоединяемый шлак.	C: ≤0.12  Si: ≤0.80  Mn: ≤1.40  Ni: 0.80 - 1.10	≥500	600 - 680	≥20	-40°C: ≥20	=+  ↑↓↑↓	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )
<b>FCW 150W</b>	AWS/ASME SFA-5.29 EN ISO 17632-B TS EN ISO 17632-B	E81T1-W2C T553T1-1C A-NCC1 T553T1-1C A-NCC1	Рутиловая порошковая сварочная проволока, разработана для применений, требующих коррозионной и высокой механической прочности (COR – TEN, атмосфераустойчивая сталь) на открытом воздухе. При строительстве мостов, стадионов, переходов и проч. стальных конструкций даёт высокое качество швов при рентген-контроле при сварке в любом положении.	C: 0.02  Si: 0.60  Mn: 1.00  Cr: 0.60  Ni: 0.60  Cu: 0.40	550	620	22	-30°C: >27 -20°C: 60	=+  ↑↓↑↓	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )
<b>FCW 201</b>	AWS/ASME SFA - 5.29 EN ISO 17634-A TS EN ISO 17634-A	E81T1-A1C TMoL PC 1 H5 TMoL PC 1 H5	Разработана для сварки парогенераторных установок, котлов, резервуаров высокого давления и трубопроводов с эксплуатационной рабочей температурой до 500°C. Пригодна для сварки в любой позиции, предпочтительна в производстве, требующем высокой прочности и высокого качества швов при рентген-контроле.	C: 0.05  Si: 0.25  Mn: 1.00  Mo: 0.50	530	600	22	-20°C: 55	=+  ↑↓↑↓	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )

# Полуавтоматическая Сварка Порошковыми Проволоками

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Защитные газы
<b>FCO 240</b>	DIN 8555 MF 8 GF 150/400 KPZ	Порошковая проволока для сварки без газа, дающая аустенитный нержавеющий стальной сварочный металл 18Cr - 8Ni - 7Mn. Используется в качестве буферного слоя для всех видов стали и для сварки различных материалов. Благодаря высокой устойчивости к возникновению трещин у наплавленного металла подходит для сварки материалов с низкой свариваемостью и в качестве буферного слоя перед наплавкой толстостенных деталей, где есть риск растрескивания.	C: 0.10  Si: 0.30  Mn: 6.50  Cr: 18.00  Ni: 8.00  Fe: Остальное	В состоянии после сварки  160 HB  После нагартовки  400 HB	=+  ↔	
<b>FCO 250</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555 T Fe9 T Fe9 MF 7 GF 200/450 KP	Порошковая проволока для сварки без газа, используется для заполнения и обновления деталей из углеродистых сталей или сталей с 14% содержанием марганца. Дает отличный сплав при использовании в качестве буферного слоя и наполнителя для деталей с риском появления трещин. Наплавленный металл обладает высокой устойчивостью к давлению и ударам. Может применяться на карбидных режущих насадках.	C: 0.40  Si: 0.45  Mn: 16.50  Cr: 13.00  Fe: Остальное	В состоянии после сварки  200 HB  После нагартовки  450 HB	=+  ↔	
<b>FCH 330</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555 T Fe1 T Fe1 MSG 1 GF C1 300	Наплавочная порошковая проволока для сварки под газом, дающая обрабатываемый металл средней твердости, разработанная для наплавки и ремонта поверхности деталей, подвергающимся стиранию металлом об металл. Благодаря насыщенности наплавленного металла и высокой сопротивляемости появление трещин может применяться для буферных проходов. Наплавленный металл обладает средней прочностью, может стать более прочным при использовании пламени или индукции, может обрабатываться после удаления стружки. Во время сварки температура между проходами не должна превышать 250°C.	C: 0.14  Si: 0.40  Mn: 1.10  Cr: 1.25  Fe: Остальное	275 - 325 HB	=+  ↔	C1 (%100 CO <sub>2</sub> )
<b>FCH 355</b>	EN 14700 TS EN 14700 T Fe3 T Fe3	Высоколегированная порошковая проволока для сварки под газом, разработана для наплавки с высокой прочностью. Специально разработана для наплавки деталей, подвергающихся ударам истиранию металлом о металл. Благодаря высокой прочности и трещиностойкости наплавленного металла устойчива к нагрузкам и ударам. Наплавленный металл может быть обработан камнем и карбидными режущими наконечниками. Для высокоуглеродистых сталей и сталей с низкой сварочной способностью, до нанесения наплавки рекомендуется нанести буферный слой при помощи FCW 30. Термическая обработка после сварки снижает прочность.	C: 0.35  Si: 0.50  Mn: 0.75  Cr: 5.50  Mo: 0.45  C: 0.60  Si: 0.70  Mn: 1.60  Cr: 5.00  Mo: 0.40  Fe: Остальное	55 HRc	=+  ↔	C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>FCH 360</b>	EN 14700 TS EN 14700 T Z Fe8 T Z Fe8	Высоколегированная порошковая проволока для сварки под газом, разработана для наплавки с высокой прочностью. Специально разработана для наплавки деталей, подвергающихся ударам средней силы и истиранию металлом о металл. Благодаря высокой прочности и трещиностойкости наплавленного металла устойчива к шокам и ударам. Наплавленный металл сохраняет свою прочность при рабочей температуре до 600°C. Наплавленный металл может быть обработан камнем и карбидными режущими наконечниками. Для высокоуглеродистых сталей и сталей с низкой сварочной способностью, до нанесения наплавки рекомендуется нанести буферный слой при помощи FCW 30. Термическая обработка после сварки снижает прочность.	C: 0.60  Si: 0.70  Mn: 1.60  Cr: 5.00  Mo: 0.40  Fe: Остальное	57 - 62 HRc	=+  ↔	C1 (%100 CO <sub>2</sub> ) M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )

# Полуавтоматическая Сварка Порошковыми Проволоками

## Наплавка

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический анализ (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки	Защитные газы	
<b>FCH 371</b>	EN 14700	T Z Fe8	<p>Порошковая проволока для сварки под газом, применяется для наплавки деталей, подвергающихся износу при сильном трении металла о металл, трению и ударам. Наплавленный металл сохраняет прочность даже при высоких температурах. Благодаря высокой устойчивости к трещинам, является устойчивым к ударам и стиранию. До наплавки толстым слоем с использованием FCH 371 рекомендуется нанесение заполняющего и буферного слоев при помощи FCW 30. В наплавленном металле присутствуют твердые структуры с карбидным строением. Может подвергаться шлифовке и горячей обработке.</p> <p><b>Типичные области применения:</b> Используется для наплавки дробильных барабанов, изношенных конвейеров, измельчающих ножей и зубьев ковша.</p>	C: 1.20 Si: 1.00 Mn: 1.00 Cr: 6.00 Nb: 7.00 Fe: Остальное	57 - 62 HRc	=+  ↔	M21 (Ar + %15-25 CO <sub>2</sub> )
<b>FCO 510</b>	DIN 8555	MF 10 GF 60 G	<p>Наплавочная порошковая проволока без газовой защиты, дающая сварной металл - сплав с высоким содержанием хрома, устойчивый к истиранию при высоком напряжении одновременно с легкими ударами. Наплавленный металл образуется из аустенитной основы и карбидов хрома. Возможна обработка только путем шлифования.</p> <p><b>Типичные области применения:</b> Используется исключительно для покрытия наплавкой износовых пластин.</p>	C: 2.50 Si: 1.00 Mn: 0.15 Cr: 23.00 Fe: Остальное	62 HRc	=+  ↔	-
<b>FCH 801</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	T Co3 T Co3 MF 20 GF 55 CTZ	<p>Наплавочная порошковая проволока для сварки в газовой среде, дающая наплавочный металл сплава кобальт - хром - вольфрам (Co-Cr-W). Высокоустойчив к трению и износу тяжёлого металла о металл, к рабочим температурам от 500 °C до 900 °C и коррозии. Благодаря высокой насыщенности и устойчивости к температурным нагрузкам пригодна наплавки деталей, работающих в ударной среде. В качестве защитного газа должен применяться чистый Ar (argon).</p> <p><b>Типичные области применения:</b> Наплавка болтов для экструзии пластика, роторов, наборов для резки бумаги, картона, напольных настилов и дерева.</p> <p><b>Электрод с покрытием:</b> EH 801 <b>Проволокадля сварки неплавящимся электродом (TIG):</b> TH 801</p>	C: 2.50 Si: 1.00 Mn: 1.00 Cr: 28.00 Ni: 2.00 W: 11.50 Fe: 3.50 Co: Остальное	51 - 55 HRc	=+  ↔	I1 (%100 Ar)
<b>FCH 806</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	T Co2 T Co2 MF 20 GF 45 CTZ	<p>Наплавочная порошковая проволока для сварки в газовой среде, дающая наплавочный металл сплава кобальт - хром - вольфрам (Co-Cr-W). Так как получаемый при помощи FCH 806 наплавленный металл обладает высокой насыщенностью, он также обладает высокой устойчивостью к механическим ударам и термическим нагрузкам. Высокоустойчив к трению и износу тяжёлого металла о металл, к рабочим температурам от 500 °C до 900 °C и коррозии. В качестве защитного газа должен применяться чистый Ar (argon).</p> <p><b>Типичные области применения:</b> Наплавка ножей горячей резки, скребковые ножи для слитков, клапаны, седла клапанов и форсунки.</p> <p><b>Электрод с покрытием:</b> EH 806 <b>Проволокадля сварки неплавящимся электродом (TIG):</b> TH 806</p>	C: 1.20 Si: 0.80 Mn: 0.80 Cr: 28.00 W: 5.00 Fe: 5.50 Co: Остальное	42 - 43 HRc	=+  ↔	I1 (%100 Ar)
<b>FCH 812</b>	EN 14700 TS EN 14700 DIN 8555	T Co3 T Co3 MF 20 GF 50 CTZ	<p>Высокоустойчив к трению и износу тяжёлого металла о металл, к температуре от 500 °C до 900 °C и коррозии. Даёт наплавленный металл сплава кобальт - хром - тунгsten. Является среднетвёрдым и прочным, устойчив к механическим ударам и термическим воздействиям.</p> <p><b>Типичные области применения:</b> Пластиковые винты для экструзии, резцы для бумаги и картона, формы для стекла, деталиоцинкованной ванны, деревообрабатывающие и режущие инструменты</p> <p><b>Электрод с покрытием:</b> EH 812 <b>Проволокадля сварки неплавящимся электродом (TIG):</b> TH 812</p>	C: 1.60 Si: 1.00 Mn: 1.00 Cr: 28.50 Ni: 2.00 Fe: 3.50 W: 8.50 Co: Остальное	45 - 49 HRc	=+  ↔	I1 (%100 Ar)

# СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ФЛЮСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ (SAW)

Сварочная проволока и флюсы для электродуговой сварки под флюсом для малоуглеродистой и низколегированной стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%) <sup>1</sup>	Сварки под флюсом	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки
<b>SW 701</b>	AWS/ASME SFA - 5.17 EN ISO 14171-A TS EN ISO 14171-A	EL 12 S1 S1	C: 0.07  Si: 0.05  Mn: 0.50	SF 104  SF 304	C: 0.05  Si: 0.30  Mn: 0.90  C: 0.05  Si: 0.25  Mn: 0.90	410  400	480  470	30  30	-30°C: 50 -20°C: 85 0°C: 90  -30°C: 50 -20°C: 70 0°C: 90	=+  ↔
<b>SW 702</b>	AWS/ASME SFA - 5.17 EN ISO 14171-A TS EN ISO 14171-A	EM 12 S2 S2	C: 0.08  Si: 0.05  Mn: 1.00	SF 104  SF 304	C: 0.05  Si: 0.35  Mn: 1.15  C: 0.05  Si: 0.25  Mn: 1.25	430  430	510  510	28  29	-30°C: 45 -20°C: 65  -40°C: 60 -30°C: 75 -20°C: 110	=+  ↔
<b>SW 702Si</b>	AWS/ASME SFA - 5.17 EN ISO 14171-A TS EN ISO 14171-A	EM12K S2Si S2Si	C: 0.08  Si: 0.20  Mn: 1.00	SF 104  SF 304	C: 0.06  Si: 0.60  Mn: 1.30  C: 0.06  Si: 0.55  Mn: 1.30	450  450	520  520	29  27	-30°C: 40 -20°C: 50 0°C: 80  -40°C: 50 -30°C: 70 -20°C: 90	=+  ↔
<b>SW 703Si</b>	AWS/ASME SFA - 5.17 EN ISO 14171-A TS EN ISO 14171-A	EH 12K S3Si S3Si	C: 0.08 - 0.15  Si: 0.20 - 0.35  Mn: 1.40 - 1.80	SF 104  SF 304	C: 0.06  Si: 0.70  Mn: 1.65  C: 0.06  Si: 0.65  Mn: 1.75	470  470	540  540	28  28	-40°C: 60 -20°C: 90  -50°C: 40 -40°C: 55 -30°C: 80 -20°C: 120	=+  ↔
<b>SW 702Mo</b>	AWS/ASME SFA - 5.23 EN ISO 14171-A TS EN ISO 14171-A	EA 2 S2Mo S2Mo	C: 0.09  Si: 0.15  Mn: 1.00  Mo: 0.50	SF 104  SF 304	C: 0.05  Si: 0.40  Mn: 1.20  Mo: 0.50  C: 0.05  Si: 0.35  Mn: 1.55  Mo: 0.45	480  510	560  570	26  26	-20°C: 50  -40°C: 50 -30°C: 60 -20°C: 100	=+  ↔

# СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ФЛЮСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ (SAW)

Сварочная проволока и флюсы для электродуговой сварки под флюсом для малоуглеродистой и низколегированной стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики
<b>SF 104</b>		
EN ISO 14174	S A AB 1	
TS EN ISO 14174	S A AB 1	Агломерированный сварочный флюс с алюминиево-основным составом, разработанный специально для судостроения и производства стальных конструкций. Применяется в одно- или многопроволочной (тандем)сварке встык и сварке угловых швов. Обеспечивает высокое проплавление в двух- и односторонней сварке. Высокая токопроводимость, возможно использование при постоянном и переменном токе. Внешний вид сварного шва аккуратный на углах и V-образных на краях, шлак легкоотделяемый. Подходит для использования в судостроении, для стальных конструкций, котлов и резервуарах для хранения.
<b>SF 304</b>		
EN ISO 14174	S A AB 1	
TS EN ISO 14174	S A AB 1	Агломерированный сварочный флюс с аллюминиево-основным составом, разработанный специально для спиральной и продольной сварки труб. Позволяет одно- или многопроволочную сварку (тандем) труб тонкой и средней толщины на высокой скорости. Высокая токопроводимость, возможно использование при постоянном и переменном токе, шлак легкоотделяемый. Аккуратный сварочный шов, гладкий с высокой проплавкой, что особенно важно при сварке трубопроводов.

Порошковой Проволоки	Химический анализ (%)	Предел текучести (Н/мм <sup>2</sup> )	Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	Удлинение A5 (%)	Ударная прочность ISO - V (J)	Полюс и позиции сварки
SW 701	C: 0.05 Si: 0.30 Mn: 0.90	410	480	30	-30°C: 50 -20°C: 85 0°C: 90	
SW 702	C: 0.05 Si: 0.35 Mn: 1.15	430	510	28	-30°C: 45 -20°C: 65	=+
SW 702Si	C: 0.06 Si: 0.60 Mn: 1.30	450	520	29	-30°C: 40 -20°C: 50 0°C: 80	↔
SW 703Si	C: 0.06 Si: 0.70 Mn: 1.65	470	540	28	-40°C: 60 -20°C: 90	
SW 702Mo	C: 0.05 Mo: 0.50 Si: 0.40 Mn: 1.20	480	560	26	-20°C: 50	
SW 701	C: 0.05 Si: 0.25 Mn: 0.90	400	470	30	-30°C: 50 -20°C: 70 0°C: 90	
SW 702	C: 0.05 Si: 0.25 Mn: 1.25	430	510	29	-40°C: 60 -30°C: 75 -20°C: 110	
SW 702Si	C: 0.06 Si: 0.55 Mn: 1.30	450	520	27	-40°C: 50 -30°C: 70 -20°C: 90	↔
SW 703Si	C: 0.06 Si: 0.65 Mn: 1.75	470	540	28	-50°C: 40 -40°C: 55 -20°C: 120	
SW 702Mo	C: 0.05 Mo: 0.45 Si: 0.35 Mn: 1.55	510	570	26	-40°C: 50 -30°C: 60 -20°C: 100	

## СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ФЛЮСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ (SAW)

Сварочная проволока и флюсы для электродуговой сварки под флюсом для нержавеющей стали

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%) <sup>1</sup>	Полюс и позиции сварки
<b>SI 308L</b>	AWS/ASME SFA-5.9 EN ISO 14343-A TS EN ISO 14343-A DIN M. No.	Стабилизированная и нестабилизированная, сварочная проволока из аустенитной нержавеющей стали, которая используется с порошком SF 500, для сварки стали (хром-никель) с высокой коррозионной стойкостью. Области применения: пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, индустрия напитков, для сварки оборудования, бак и трубы из нержавеющих сталей. Стойкость к структурной коррозии сварного шва до 350 °C, устойчивая к термическому оксидированию, в газовой среде содержащей воздух и кислород, до 800 °C.	C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 19.50 - 21.00  Ni: 9.00 - 11.00	
<b>SI 309L</b>	AWS/ASME SFA-5.9 EN ISO 14343-A TS EN ISO 14343-A DIN M. No.	Ковкий и высокопрочный металл для сварки очень устойчивый к коррозионному растрескиванию и точечной коррозии в хлорированных растворах. Проволока для сварки, которая используется со сварочным порошком SF 500, это аустенитно-ферритная сталь. Область применения: сварка хром-никель (Cr-Ni) аустенитных нержавеющих сталей, сварка легированных и низколегированных стелей. Используется до температуры 300 °C. Содержание малого количества углерода увеличивает устойчивость к межкристаллитной коррозии. Можно использовать защитным слоем прежде чем прикрыть поверхности сталей (с углеродом) с материалом 308 и 308 L, чтобы получать поверхности, как у материалов 304 и 304L.	C: <0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 23.00 - 25.00  Ni: 12.00 - 14.00	
<b>SI 316L</b>	AWS/ASME SFA-5.9 EN ISO 14343-A TS EN ISO 14343-A DIN M. No.	Аустенитная нержавеющая стальная проволока для сварки. Используется со сварочным порошком SF 500, что бы сварить легированных или нелегированных, высоко коррозиостойких, содержащих хром-никель-молибден (Cr-Ni-Mo), сталей под флюсом. Содержание углерода в стали очень низкое, поэтому устойчивые к межкристаллической коррозии до температуры 400 °C. Особенные области применения: промышленность кислородная, химическая промышленность, лакокрасочная промышленность, текстильная промышленность, кораблестроение и яхтостроительная промышленность, для сварки баков, трубы и оборудования щелочных и солевых растворов.	C: >0.03  Si: 0.30 - 0.65  Mn: 1.00 - 2.50  Cr: 18.00 - 20.00  Ni: 12.00 - 14.00  Mo: 2.50 - 3.00	
<b>SI 2209</b>	AWS/ASME SFA-5.9 EN ISO 14343-A TS EN ISO 14343-A DIN M. No.	Используется для сварки дуплексных нержавеющих сталей (Аустенитно-ферритная), которые содержат хром-никель-молибден (Cr-Ni-Mo). Используется со сварочным флюсом SF 500. Области применения: нефтехимическая, химическая промышленность, судостроение, очистная станция для очищения морской воды, целлюлозно-бумажная промышленность, бак для кислот, для сварки труб. Состав так же используется для соединения дуплексных нержавеющих сталей с углеродистыми стальами. Ковкий и высокопрочный металл для сварки, очень устойчивый к коррозионному растрескиванию и точечной коррозии в хлорированных растворах.	C: <0.03  Si: <0.90  Mn: 0.50 - 2.00  Cr: 21.50 - 23.50  Ni: 7.50 - 9.50  Mo: 2.50 - 3.50  N: 0.10 - 0.20	


## СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА И ФЛЮСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ (SAW)

Флюсы для электродуговой твердосплавной наплавки под флюсом

Название продукта	Стандарты	Области применения и характеристики	Химический состав сварочной проволоки (%)	Твердость	Полюс и позиции сварки
<b>SHF 325</b>	EN ISO 14174 TS EN ISO 14174	Легированный агломерированный сварочный флюс, используемый при наплавке в сочетании с проволокой SW 702, дает наплавочный металл твердостью HB. Широко используется для наплавки деталей машин, рельсов, ходовых систем, движущихся роликов, опорных роликов, колес локомотива, прочих валиков. Коэффициент перехода элементов сплава в наплавленный металл зависит от выбранных параметров сварки. Например, оптимальные параметры сварки для проволоки диаметром 4 мм - 600 A, 32 B, скорость сварки 50 см / мин.	Порошковой Проволоки: SW 702		
			C: 0.10		
			Si: 0.75	225-300HB	
			Mn: 1.10		
			Cr: 0.90		
			Mo: 0.20		
<b>SHF 335</b>	EN ISO 14174 TS EN ISO 14174	Легированный агломерированный сварочный флюс, используемый при наплавке в сочетании с проволокой SW 702, дает наплавочный металл твердостью 325-400 HB. Широко используется для наплавки деталей сцепления, поршневых толкателей, опорных роликов. Коэффициент перехода элементов сплава в наплавленный металл зависит от выбранных параметров сварки. Например, оптимальные параметры сварки для проволоки диаметром 4 мм - 600 A, 32 B, скорость сварки 50 см / мин.	Порошковой Проволоки: SW 702		
			C: 0.10		
			Si: 0.80	325-400HB	
			Mn: 1.30		
			Cr: 1.50		
			Mo: 0.20		
<b>SHF 345</b>	EN ISO 14174 TS EN ISO 14174	Легированный агломерированный сварочный флюс, используемый при наплавке в сочетании с проволокой SW 702, дает наплавочный металл твердостью 400-475 HB. Широко используется для наплавки роликов зажима, агломерат-дробилок и других деталей, для которых требуется высокая твердость. Коэффициент перехода элементов сплава в наплавленный металл зависит от выбранных параметров сварки. Например, оптимальные параметры сварки для проволоки диаметром 4 мм - 600 A, 32 B, скорость сварки 50 см / мин.	Порошковой Проволоки: SW 702		
			C: 0.15		
			Si: 0.70	400-475HB	
			Mn: 1.00		
			Cr: 2.00		
			Mo: 0.20		

## СИМВОЛЫ


### Сварочный ток и полярность




DIN 8560 : w h q hü ü s f  
EN ISO 6947 : PA PB PC PD PE PF PG  
Все позиции




DIN 8560 : w h  
EN ISO 6947' : PA PB  
Только горизонтальная встык и угловая сварка




DIN 8560 : w h q hü ü s  
EN ISO 6947 : PA PB PC PD PE PF  
Все позиции сверху вниз ограничено



DIN 8560 : w  
EN ISO 6947 : PA  
Только горизонтальная сварка встык




DIN 8560 : w h q hü ü s  
EN ISO 6947e : PA PB PC PD PE PF  
Все позиции кроме сверху вниз




DIN 8560 : f  
EN ISO 6947 : PG  
Только сверху вниз

### СИМВОЛЫ И ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ




DIN 8560 : w h q s  
EN ISO 6947 : PA PB PC PF  
Все позиции кроме сверху вниз и потолочной



DC, электрод на положительном полюсе




DC, электрод на отрицательном полюсе




DC, электрод на отрицательном или положительном полюсе



AC




Предпочтительно DC, электрод на положительном полюсе или AC




Предпочтительно DC, полюс не имеет значения или AC

### Положения шва при сварке

#### Сварка встык



ASME : 1G  
EN : PA



ASME : 2G  
EN : PC



ASME : 3G  
EN : PG (Вниз)  
PF (Вверх)



ASME : 4G  
EN : PE

#### Угловая сварка



ASME : 1F  
EN : PA



ASME : 2F  
EN : PB



ASME : 3F  
EN : PG (Вниз)  
PF (Вверх)



ASME : 4F  
EN : PD

#### Сварка труб



ASME : 1G  
EN : PA



ASME : 2G  
EN : PC



ASME : 5G  
EN : PG (Вниз)  
PF (Вверх)



ASME : 6G  
EN : J-L045 (Вниз)  
H-L045 (Вверх)

#### Сварка труба-угол



ASME : 2F  
EN : PB



ASME : 5F  
EN : PB



ASME : 4F  
EN : PD

## TS EN ISO 14175

Символ		Компоненты в номинальном процентном содержании от объема					
Главная группа	Подгруппа	Окисляющий	Инертный	Переходной	Низкая реактивность		
		CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	Ar	He	H <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
I	1			100			
	2				100		
	3		Остальное	0.5 ≤ He ≤ 95			
M1	1	0.5 ≤ CO <sub>2</sub> ≤ 5		Остальное <sup>a</sup>		0.5 ≤ H <sub>2</sub> ≤ 5	
	2	0.5 ≤ CO <sub>2</sub> ≤ 5		Остальное <sup>a</sup>			
	3		0.5 ≤ O <sub>2</sub> ≤ 3	Остальное <sup>a</sup>			
	4	0.5 ≤ CO <sub>2</sub> ≤ 5	0.5 ≤ O <sub>2</sub> ≤ 3	Остальное <sup>a</sup>			
M2	0	5 < CO <sub>2</sub> ≤ 15		Остальное <sup>a</sup>			
	1	15 < CO <sub>2</sub> ≤ 25		Остальное <sup>a</sup>			
	2		3 < O <sub>2</sub> ≤ 10	Остальное <sup>a</sup>			
	3	0.5 ≤ CO <sub>2</sub> ≤ 5	3 < O <sub>2</sub> ≤ 10	Остальное <sup>a</sup>			
	4	5 < CO <sub>2</sub> ≤ 15	0.5 ≤ O <sub>2</sub> ≤ 3	Остальное <sup>a</sup>			
	5	5 < CO <sub>2</sub> ≤ 15	3 < O <sub>2</sub> ≤ 10	Остальное <sup>a</sup>			
	6	15 < CO <sub>2</sub> ≤ 25	0.5 ≤ O <sub>2</sub> ≤ 3	Остальное <sup>a</sup>			
M3	7	15 < CO <sub>2</sub> ≤ 25	3 < O <sub>2</sub> ≤ 10	Остальное <sup>a</sup>			
	1	25 < CO <sub>2</sub> ≤ 50		Остальное <sup>a</sup>			
	2		10 < O <sub>2</sub> ≤ 15	Остальное <sup>a</sup>			
	3	25 < CO <sub>2</sub> ≤ 50	2 < O <sub>2</sub> ≤ 10	Остальное <sup>a</sup>			
	4	5 < CO <sub>2</sub> ≤ 25	10 < O <sub>2</sub> ≤ 15	Остальное <sup>a</sup>			
C	5	25 < CO <sub>2</sub> ≤ 50	10 < O <sub>2</sub> ≤ 15	Остальное <sup>a</sup>			
R	1	100					
	2	Остальное	0.5 ≤ O <sub>2</sub> ≤ 30				
N	1			Остальное <sup>a</sup>	0.5 ≤ H <sub>2</sub> ≤ 15		
	2			Остальное <sup>a</sup>	15 < H <sub>2</sub> ≤ 50		
O	1			He		100	
	2			He		0.5 ≤ N <sub>2</sub> ≤ 5	
	3			He		5 < N <sub>2</sub> ≤ 50	
	4			He	0.5 ≤ H <sub>2</sub> ≤ 10	0.5 ≤ N <sub>2</sub> ≤ 5	
	5			He	0.5 ≤ H <sub>2</sub> ≤ 50	Остальное	
Z	1	100					

<sup>b</sup>: Смеси газов, содержащие компоненты не указанные выше, или смеси за пределами диапазонов перечисленных составов<sup>b</sup>

<sup>a</sup>: Для целей данной классификации аргон может быть частично или полностью замещен гелием<sup>b</sup>

<sup>b</sup>: Две газовые смеси с одинаковой Z-классификацией не могут использоваться как взаимозаменяемые.

Газ	Плотность	Состояние	Скорости потока защитного газа при сварке TIG		
Двухокись углерода (CO <sub>2</sub> )	1,84 кг/м <sup>3</sup>	15°C, 1 атм			
Аргон (Ar)	1,70 кг/м <sup>3</sup>	15°C, 1 атм			
Кислород (O <sub>2</sub> )	1,33 кг/м <sup>3</sup>	15°C, 1 атм			
Азот (N <sub>2</sub> )	0,96 кг/м <sup>3</sup>	15°C, 1 атм			
Гелий (He)	0,16 кг/м <sup>3</sup>	15°C, 1 атм			
<b>Нержавеющая сталь - Малоуглеродистая сталь</b>					
Диаметр вольфрамового электрода		Насадка	Скорость потока газа		
1.60 мм		6.00 - 8.00 мм	7 - 10 л/мин		
2.00 мм		6.00 - 8.00 мм	7 - 10 л/мин		
2.40 мм		6.00 - 12.00 мм	8 - 12 л/мин		
3.20 мм		10.00 - 14.00 мм	10 - 14 л/мин		
4.00 мм		10.00 - 14.00 мм	10 - 14 л/мин		
<b>Алюминий и алюминиевые сплавы</b>					
1.60 мм		8.00 - 12.00 мм	8 - 10 л/мин		
2.40 мм		8.00 - 12.00 мм	10 - 12 л/мин		
3.20 мм		10.00 - 14.00 мм	12 - 14 л/мин		
4.00 мм		12.00 - 14.00 мм	12 - 16 л/мин		

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ / АТТЕСТАЦИЯ и СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

### Внутренняя картонная коробка



Тип коробки	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Средний вес (кг)
M300	41	62	302	2.25
M350 MW	44	65	359	2.50
B350	64	81	355	5.00
B450 MW	65	82	457	6.50
K300 MW	38	64	310	1.75
K350 MW	38	64	310	2.00
K400 MW	34	65	409	2.25
O350 MW	42	84	358	3.50

### Наружная картонная коробка



Тип коробки	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Средний вес (кг)
MK300P	150	222	325	7.50
MK350	70	275	365	15.00
MK350P	150	222	370	7.50
BK350	68	260	365	15.00
BK350P	91	270	370	15.00
BK450	71	260	465	19.5
KK300	116	215	330	15.75
KK350	116	215	380	18.00
KK400	110	205	430	20.25
OK350	86	175	375	21.00

### Пластиковая коробка



Тип коробки	Высота (мм)	Ширина (мм)	Средний вес (кг)
PS35-1	360	700	2.50
PS35-2	360	870	4.50
PS45-2	470	870	6.50

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

### Жестяная коробка



Тип коробки	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Средний вес (кг)
B350T	100	100	355	11.00
T1	93	93	363	9.00

### TIG & OXY - Сварочная проволока для газопламенной кислородной сварки / твердый припой



Тип коробки	Высота (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Средний вес (кг)
T 500 MW	40	60	540	1 & 2.50
T 1000 MW	40	60	1040	5

### MIG / MAG и присадочная проволока с флюсом сердечником



Тип барабана	Высота (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес нетто (кг)
DR110	200	500	60
DR500	800	510	250
DR880	1000	600	400

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

### MIG / MAG и присадочная проволока с флюсом сердечником



Тип катушки	Тип коробки	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес нетто (кг)
D100	M1	16.5	100	1

### MIG / MAG и присадочная проволока с флюсом сердечником



Тип катушки	Тип коробки	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес нетто (кг)
D200	M2	52	200	5
D300	M3	52	300	15
D300	M3	52	300	20
K300MS	M3	52	300	15
K300	M3	180	300	15

### Сварочная проволока SAW



Тип катушки	Тип коробки	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес нетто (кг)
K435	M4	300	345	25
K570	M5	570	760	100

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

### Сварочная проволока SAW



Тип барабана	Высота (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вес нетто (кг)
DR500	830	517	200
DR800	1000	600	400
DR1100	950	660	600
ОКТАБИН-КОРОБ КАТУШКА	1350	720	1000

### Сварочный флюс SAW



Тип упаковки	Вес нетто (кг)
Крафт-картон	25

НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ABS	BV	CE	CWB	DB	DNV	GL	HAKC	LR	RINA	TL	TUV
ESR 11			✓									✓
ESR 13	✓	✓	✓		✓						✓	✓
ESR 13 M				✓								✓
ESR 35			✓									✓
ESB 44			✓				✓					✓
ESB 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ESB 50	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓
ESB 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓
ESH 180 R		✓	✓									
EM 201			✓									
EM 202			✓									
EM 211			✓									
EM 212			✓									
EM 222			✓									
EM 290			✓									✓
ESC 60	✓	✓	✓	✓	✓							✓
ESC 61			✓									
EI 307B			✓									✓
EI 307R			✓									
EI 308 L			✓									✓
EI 309 L	✓	✓		✓								✓
EI 312			✓									✓
EI 316 L	✓		✓									✓
EI 318			✓									✓
EI 347			✓									✓
TG 2	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓
TG 102		✓	✓									
TG 201		✓										✓
TI 309 L					✓							
TI 316 L	✓	✓				✓						
MG 1			✓									
MG 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MG 3			✓	✓	✓	✓	✓					✓
MG 20	✓		✓				✓					✓
MG 102	✓		✓									
MG 201			✓									✓
FCW 11	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FCW 11A			✓									



\* Для ознакомления с действующими документами аттестации и сертификатами на продукцию посетите наш веб-сайт [www.magmaweld.com](http://www.magmaweld.com).

\* Oerlikon A.Ş. сохраняет за собой право вносить изменения в свои изделия без предварительного уведомления.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ABS	BV	CE	CWB	DB	DNV	GL	HAKC	LR	RINA	TL	TUV
FCW 12			✓									✓
FCW 16			✓									✓
FCW 21			✓									✓
FCW 30			✓									✓
FCW 140			✓									✓
FCW 181												✓
SF 104 - SW 701												✓
SF 104 - SW 702	✓	✓	✓									✓
SF 104 - SW 702Si												✓
SF 104 - SW 703Si												✓
SF 104 - SW 702Mo												✓
SF 204 - SW 702Mo												✓



\* Для ознакомления с действующими документами аттестации и сертификатами на продукцию посетите наш веб-сайт [www.magmaweld.com](http://www.magmaweld.com).

\* Oerlikon A.Ş. сохраняет за собой право вносить изменения в свои изделия без предварительного уведомления.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

## **МЫ ПРОИЗВОДИМ СВАРОЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ С 1957 года**

МАГМАВЭЛД является ведущим мировым брендом в сварочной отрасли, организованной компанией "Займоглу Холдинг". "Оерликон Кайнак Электродиан Санайи А.С." - старейшая компания группы, образованная в 1957 году. Компания приступила к производству первых сварочных электродов в Турции в 1959 году по лицензии от "Оерликон-Бёхле АГ".



+90 444 9353  
[magmaweld.ru](http://magmaweld.ru)  
[russia@magmaweld.com](mailto:russia@magmaweld.com)